



Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen und Parkett auf JK-Fußbodenheizung



Bodenbelag	Teppichboden-Beläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag PVC-Designbeläge	Mehrschichtparkett, Mosaikparkett, Hockantlamelle
Klebstoff* (Auswahl, auch andere Klebstoffe zulässig)	WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312	WAKOL D 3311 WAKOL D 3312	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311	WAKOL D 3318 WAKOL D 3320 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550/552	WAKOL MS 230/232 WAKOL MS 260/262 WAKOL MS 290/292
Zweitspachtelung*	WAKOL Z 610/615 Ausgleichsmasse, staubarm oder WAKOL Z 625/Z630 Ausgleichsmasse unter Zugabe von WAKOL AR 114 Armierungsfasern in mindestens 5 mm Überdeckung der Heizelemente spachteln.				
Erstspachtelung*	WAKOL AR 150 Armierungsgewebe vollflächig auslegen und mit WAKOL Z 640/645 Füllmasse, unter Zugabe von WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz einspachteln				
Grundierung*	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt**				
Fachgerechter Einbau der JK-Fußbodenheizung mit Funktionsprüfung					
Vorarbeiten	Schleifen und absaugen	Entfernen aller alten Schichten, schleifen und absaugen		Schleifen und absaugen	
Untergrund	Neuer Zement- oder Calciumsulfatestrich (Voraussetzung: mindestens 40 mm Nennstärke, dauertrocken, rissfrei, eben und tragfähig)	Alter Zement- oder Calciumsulfatestrich (Voraussetzung: mindestens 40 mm Nennstärke, dauertrocken, rissfrei, eben und tragfähig, frei von alten Belägen, Spachtelmassen und Klebstoffen)		Neuer Fertigteilestrich (Voraussetzung: mindestens 20 mm Nennstärke, nach Herstellervorschrift eingebaut, nicht schwingend)	

*EC1 PLUS nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

** Nur bei Calciumsulfatestrichen sowie übermäßig stark saugenden Zementstrichen erforderlich.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitung des Belagsherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

02.02.2024