

Die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten ist eine Bauleistung im Sinne der VOB. Die Bodenbelagsarbeiten sind gemäß VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten, DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten, DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten bzw. DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten auszuführen.

Unsere Verlegeempfehlungen beruhen auf der allgemeinen Erfahrung der Praxis mit unserem Gipsfaserwerkstoff. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller von Bodenbelägen, Vorstrichen und Klebstoffen sind immer vorrangig, auch wenn unsere Empfehlungen anders lauten. Die Vielzahl der möglichen Beläge und Anforderungen macht gezielte Verklebungsversuche erforderlich. Die Verlegefläche muss verlegereif und damit ausreichend vorbereitet, also trocken, ebenflächig, rissfrei und frei von Stoffen sein, welche eine Haftung beeinflussen können, wie z.B. Trennmittel oder lose Verschmutzungen.

PVC

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff	A2 330 g/m ²
	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig	A2 290 g/m ²

Kautschuk

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3360 VersaTack (bis 2,5 mm)	A2 290 g/m ²
	WAKOL D 3318 MultiFlex, Faserhaltig (bis 4mm)	A2 300 g/m ²

Linoleum

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff	B1 375-425 g/m ²
	WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff	B1 325-375 g/m ²
	WAKOL D 3314 Linoleumklebstoff	B1 350-400 g/m ²

Kork

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff	kurzhaarige Velours- Walze ca. 250 g/m ²

Parkett

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ²
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ²
Belagskleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	B3 700-900 g/m ²
10 mm Massivholz-Lamparkett nach DIN EN 13227, Mosaikparkett nach DIN EN 13488, Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 min. 16 mm dick max 200 mm lang, Stabparkett nach DIN EN 13226, Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489, Massivdielen nach DIN EN 13226 und DIN EN 13990 bis max. 180 mm Breite- Eiche bis max. 200 mm Breite. Holzpfaster RE/WE nach DIN 68702, Korkbodenbeläge mit HDF/MDF und Kork Gegenzug		B5 700-900 g/m ² B11 1000-1200 g/m ² B13 1100-1300 g/m ² B15 1400-1500 g/m ²

(Für oben nicht genannte Parkettelement ist Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu halten)

Nadelfilz

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3308 Teppichklebstoff	B1 400-450 g/m ² B2 475-525 g/m ²

Textilbeläge

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 3308 Teppichklebstoff	B1 400-450 g/m ² B2 475-525 g/m ²

SL-Fliesen

Kleber/Spachteltyp		Verbrauch
Trägerplatte	Calciumsulfat, FLOOR and more®, FLOOR and more® comfort	-
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigungsschliff/saugen	-
Auftrag der Grundierung	Rollenauftrag	-
Grundierung	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdünnt)	ca. 50 g/m ²
	WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	ca. 150 g/m ²
Spachtelmasse	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm	ca. 1,5 kg/m ² /mm
	WAKOL Z 680 Objektpachtelmasse	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Belagskleber	WAKOL D 965 Fixierdispersion	kurzhaarige Velours- Walze ca. 100-150 g/m ²

Bei Verwendung von anderen Verlegewerkstoffen ist grundsätzlich mit dem Produktmanagement Rücksprache zu halten.