

## Trattamento dei piani di posa non adatti all'incollaggio diretto di pavimenti in sughero secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti	Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura
		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile					
Massetto a base di solfato di calcio (CA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora					Z 610 Z 615 Z 625
Massetto a base di cemento magnesiaco (MA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	Z 630 Z 635 Z 636 Z 675
Massetto a base di asfalto colato (AS)		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti					Z 680 Z 715 Z 515
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Pannelli in cartongesso fibrorinforzato		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora					Z 610 Z 615 Z 625
Residui di adesivi vecchi, anche idrosolubili, su piani di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98% KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85% KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5% in peso / 98% KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2-mani PU 235 2-mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano			D 3045	ca. 1 ora	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95% KRL senza riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7% in peso / 95% KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora					
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95% KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85% KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiaco (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l'incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330*2	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140*1 RP 104*1 RP 107*1 RP 109*1 RP 115*1 RP 704*1 RP 709*1 RP 715*1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci RS 5935 o RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

\*1 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico

\*2 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS

\*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse \*E