

# WAKOL D 3045 Spezialvorstrich

## Technische Information

### Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich zur Haftvermittlung von Wakol Spachtelmassen auf

- WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich und WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich
- WAKOL MS 330 Silanvorstrich
- Gussasphalt
- Holzwerkstoffplatten
- Alten wasserfesten Klebstoffresten (nur Zementestriche oder nichtsaugende Untergründe, wie z.B. Gussasphalt)

sowie auf grundgereinigten

- Keramischen Fliesen
- Natursteinbelägen
- Terrazzo

im Innenbereich.

### Besondere Eigenschaften



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- lösemittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610
- griffige Oberfläche
- gebrauchsfertig

1) Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm

2) Emissionsklasse nach französischem Recht

3) Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

4) Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter [www.wakol.de](http://www.wakol.de)

5) Geeignet auf Fußbodenheizung

6) Geeignet für die Stuhlrollenbelastung

## Technische Daten

Rohstoffbasis:	Polyacrylat-Dispersion mit Zuschlagstoffen
Trockenzeit:	undefined
Reinigungsmittel:	Wasser in frischem Zustand
Lagerzeit:	15 Monate im verschlossenen Gebinde
Lagertemperatur:	nicht unter +5 °C, frostempfindlich

### Auftragsweise und Verbrauch<sup>7)</sup>

WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm	100 - 150 g/m <sup>2</sup>
kurzhaarige Velourswalze	
Schaumstoffwalze	

7) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

## Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der gültigen Normen und Merkblätter entsprechen. Unterböden müssen dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

WAKOL D 3045 Spezialvorstrich ist für den Einsatz auf glatten, dichten Untergründen vorgesehen. Bei saugfähigen Untergründen WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich, WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat oder WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich bzw. WAKOL MS 330 Silanvorstrich einsetzen. Einsatzbereiche und Trockenzeiten sind den jeweiligen Merkblättern zu entnehmen.

Beim Einsatz von WAKOL D 3045 Spezialvorstrich auf alten wasserfesten Klebstoffresten (nur auf Zementestrich oder nichtsaugende Untergründe wie z.B. Gussasphalt) muss der Untergrund staubfrei vorliegen. In Bereichen die ohne anhaftende Klebstoffreste vorliegen, ist auf den ausreichenden Haftverbund des Vorstriches zu achten.

## Verarbeitung

Das Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren. Der Auftrag des Vorstriches erfolgt mit WAKOL Vorstrichwalze, Velours- oder Schaumstoffwalze, wobei Pfützenbildung zu vermeiden ist. Die anschließende Spachtelung erfolgt nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung, entsprechende Trockenzeiten beachten.

## Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben

beziehen sich auf ca. +20 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Alle Verlegewerkstoffe bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 20.06.2025 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.