

# WAKOL D 3202 Adesivo universale

## Scheda tecnica

### Campi d'utilizzo

Fissaggio per la posa di

- Rivestimenti tessili con doppio dorso in lattice espanso o sintetico
- Rivestimenti CV con dorso in PVC espanso o in velo

su piani di posa assorbenti e non assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni. I rivestimenti fissati possono essere rimossi senza danneggiare il massetto di sottofondo.

### Caratteristiche particolari



1)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

• emissionsarm

• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)

- senza solventi come da definizione della TRGS 610

- 1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissima emissione
- 2) Marchio di conformità "Angelo Blu", per prodotti a bassa emissione secondo DE - UZ 113
- 3) Classe di emissione secondo il diritto francese
- 4) Adesivi in dispersione privi di solventi
- 5) Prodotto edile ad emissioni testate secondo la direttiva DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Equipaggiamento marittimo secondo la direttiva 2014/90/UE Organismo Notificato 0736 Modulo B e D. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 7) Applicabile su massetti riscaldati
- 8) Idoneo per sedie a rotelle

### Caratteristiche tecniche

Componente base:	Dispersione di polimeri
Tempo di attesa:	ca. 10 - 20 minuti su piano di posa assorbente, ca. 45 - 60 minuti su piano di posa non assorbente
Tempo aperto:	ca. 20 - 30 minuti in base al grado di assorbenza del piano di posa
Detergente:	acqua, prima che il fissaggio si asciughi
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5 °C, teme il gelo

## Applicazione e consumo<sup>9)</sup>

Rullo in velluto	200 g/m <sup>2</sup>	Pavimenti tessili in moquette tufted con fondo del supporto in schiuma di lattice Rivestimenti CV
TKB A2	300 g/m <sup>2</sup>	Rivestimenti tessili con doppio dorso sintetico

9) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

## Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative. I massetti di sottofondo devono essere piani, stabilmente asciutti, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive.

Per il fissaggio dei rivestimenti sono necessarie superficie lisce; i sottofondi con difetti di planarità devono quindi essere pretrattati con primer e spatolati. Devono essere rispettate le schede tecniche dei primer e delle masse per applicazione a spatola.

Nel caso di pavimenti esistenti essi devono risultare solidali al sottofondo e possedere una superficie liscia.

## Istruzioni d'uso

Prima dell'uso, mescolare bene il fissaggio. Applicare uniformemente sul piano di posa con rullo di velluto, evitando la formazione di pozze. Applicare il rivestimento dopo il tempo di attesa e distendere bene. Distendere ancora dopo breve tempo.

## Tutela dell'operatore e dell'ambiente

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione del prodotto e della fase di asciugatura del prodotto verificare che sia garantita una sufficiente ventilazione dei locali! Indossare guanti protettivi. Evitare di consumare cibi e bevande e di fumare durante la lavorazione del prodotto. Quando il prodotto venisse a contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente abbondantemente con acqua. Subito dopo l'uso, pulire gli utensili di lavoro con acqua e sapone. Non immettere nella

Il prodotto contiene isociazolinone. Chi ne fosse allergico può chiedere informazioni specifiche al numero di telefono +49 (0)6331/8001-311.

## Smaltimento

Per il Recycling possono essere smaltiti i soli imballi svuotati del loro contenuto. Eventuali rimanenze di prodotto, quando secche, possono essere smaltite nell'immondizia domestica.

## rimozione del rivestimento

Per poter asportare il pavimento precedentemente incollato occorre procedere partendo dai bordi e poi, con cautela, asportando la restante superficie. Evitare strappi violenti per evitare che il fondo del supporto rimanga incollato al piano di posa. Applicare sui resti di adesivo VliesFix una soluzione di acqua e sapone, lasciare agire per ca. 30 - 60 minuti ed asportare agevolmente con l'uso di una spatola. Utilizzare solo spatole in legno o plastica per non danneggiare la superficie del piano

Attenzione: su piani di posa porosi, dopo l'asportazione dei pavimenti potrebbero rimanere resti di adesivo VliesFix nelle porosità dei pavimenti stessi. Una più agevole asportazione dei pavimenti è possibile se il piano di posa, prima dell'applicazione del pavimento, venga pretrattato con WAKOL D 3003 Primer in dispersione o con WAKOL D 3004 Primer concentrato diluito 1:2 con acqua.

## Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 50 %. Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

In ambito navale non utilizzare piu' di 310 g/m<sup>2</sup>.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Questa scheda tecnica redatta in data 25.01.2024, sostituisce ogni precedente versione.