

WAKOL D 3003 Дисперсионная грунтовка

Технические Информации

Область применения

Готовая к применению дисперсионная грунтовка для обработки впитывающих

- Основания на основе цемента, кальций сульфата и асфальта
- Бетонные основания
- Стяжки на основе магнезита с минеральными добавками
- гипсоволоконные плиты
- Шпаклевочные массы Wakol
- заполнителям Wakol
- водостойкие остатки клея

перед шпаклёвкой во внутренем помещении.

Особые свойства



1)



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)

- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по DE – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Полимерная дисперсия

Состав материала:

Полимерная дисперсия

Вода

Антивспениватели

консерванты

(изотиазолиноны)

сушка:

на цементных стяжках и бетоне после визуального высыхания;

на литом асфальте и остатках водостойкого клея время сушки ок. 30 - 60 минут;
на покрытиях на основе сульфата кальция, магнезитовых стяжках и гипсоволокнистых плитах время сушки не менее 60 минут

Чистящее средство: вода, прежде чем грунтовка высохнет
Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁷⁾

WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм примерно 90 - 140 г/м²
тонкошерстный велюровый валик
Вспененный валик

7) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

Обработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. Грунтовку следует наносить на основание при помощи WAKOL Валик для грунтовки, валика из велюра или пеноматериала, избегая образования лужиц. Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

Охрана труда и окружающей среды

Хранить в недоступном для детей месте. На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Носить защитные перчатки. Не следует есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть пораженные места водой. Чистку инструментов производить мылом и водой сразу же после применения. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Продукт содержит изотиазолиноны. Информацию для аллергиков можно получить по тел. +49 (0)6331/8001-311.

Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Не следует наносить грунтовку на магнезитовые стяжки с органическими наполнителями (ксилолитные стяжки).

Не следует использовать грунтовку в качестве основания для клея для паркета.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 14.12.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.