

WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка

Технические Информации

Область применения

Концентрированная дисперсионная грунтовка для грунтования

- Основания на основе цемента, кальций сульфата и асфальта
- Бетонные основания
- Стяжки на основе магнезита с минеральными добавками
- Тщательно очищенная плитка
- Тераццо
- Деревянные доски
- Фанера
- гипсоволоконные плиты
- водостойкие остатки клея
- Шпаклевочные массы Wakol
- заполнителям Wakol

перед шпаклёвкой во внутренем помещение.

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия
Соотношение смеси:	на цементных, магнезитовых стяжках, покрытиях на основе сульфата кальция, бетоне, гипсоволокнистых плитах, а также шпаклевочных массах и заполнителях

Wakol 1 часть WAKOL D 3004 Концентрированная
грунтовка + 2 части воды
на стяжках из литого асфальта и остатках водостойкого
клея 1 часть WAKOL D 3004 Концентрированная
грунтовка + 1 часть воды
на плиточных, мозаичных покрытиях, древесно-
стружечных плитах и деревянных настилах использовать
WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка в
неразбавленном виде

сушка: на цементных стяжках и бетоне высыхание
определяется визуально; на литом асфальте, плиточных
и мозаичных полах и остатках водостойкого клея
время сушки ок. 30 - 60 минут; на покрытиях на основе
сульфата кальция, магнезитовых стяжках, деревянных
настилах, древесно-стружечных и гипсоволокнистых
плитах время сушки не менее 60 минут

Чистящее средство: вода, прежде чем грунтовка высохнет

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Температура при хранении: не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁶⁾

WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм
тонкошерстный велюровый валик
Вспененный валик

ок. 40 - 50 г/м² концентрата при
использовании в разбавленном виде, ок. 80
- 120 г/м² концентрата при использовании в
неразбавленном виде.

6) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать
требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание
должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ
препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо
удалить механическим путём.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими
стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

Обработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. WAKOL D 3004
Концентрированная грунтовка в неразбавленном виде или развести водой в
указанном соотношении и с помощью WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм, велюрового
или поролонового валика нанести на основание, избегая образования потеков.

Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Не следует наносить грунтовку на магнезитовые стяжки с органическими наполнителями (кислосодержащие стяжки).

Не следует использовать грунтовку в качестве основания для клея для паркета.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 14.12.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.