

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка

Технические Информации

Область применения

Готовая к применению дисперсия для улучшения

- WAKOL Z 640 заполнителя
- WAKOL Z 645 Заполнитель, с низким уровнем пыли
- WAKOL Z 610 нивелирующий массы с низким уровнем пыли
- WAKOL Z 615 нивелирующий массы с низким уровнем пыли
- WAKOL Z 625 Нивелирующая масса
- WAKOL Z 630 нивелирующий массы
- WAKOL A 830 Нивелирующая масса
- WAKOL A 850 Заполнитель

Обеспечивает повышение адгезии и флексибилитета и снижает напряжение. Для применения во внутренем помещении.

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- выдерживает нагрузку от стульев на колесиках при толщине слоя от 1 мм

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия
Чистящее средство:	Вода в свежем виде
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Использование:	Добавка WAKOL D 3060 по 25 кг / мешок	Время открытой выдержки:	Возможность ходить < 1 мм*	Шлифование < 1 мм*	Время высыхания (Готовность к укладке < 1 мм*
WAKOL Z 645	7,25 - 8,0 l	прим. 12 мин.	от 20 мин.	1 час.	1 час.	3 час.
WAKOL Z 640	6,25 - 7,25 l	прим. 15 мин.	от 30 мин.	1 час.	1 час.	3 час.
WAKOL Z 615	6,25 - 7,0 l	прим. 40 мин.	от 30 мин.	2 час.	2 час.	12 час.
WAKOL Z 610	6,25 - 7,25 l	прим. 40 мин.	от 30 мин.	3 час.	3 час.	12 час.
WAKOL Z 625						
WAKOL Z 630						
WAKOL A 830	6,25 - 7,0 l	прим. 40 мин.	от 30 мин.	2 час.	2 час.	12 часа**
WAKOL A 850	4,5 - 6,5 l	прим. 90 мин.	от 60 мин.	2 час.	1 час.	3 час.

* При большей толщине слоя время увеличивается

** Готовность к укладке при сглаживании стыков и отверстий под винты на деревянных плитах через 3 часа

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Старые используемые покрытия должны быть надежно соединены с основанием и перед началом шпаклевочных работ тщательно очищены.

Грунтование стяжки на основе калий сульфата а также чрезвычайно впитывающей цементной стяжки необходимо. В этом случае рекомендуется применять WAKOL D 3004 Концентрированную грунтовку, разбавляя 1:2 с водой или WAKOL D 3003 Дисперсионную грунтовку. Время высыхания и техническую информацию грунтовки необходимо соблюдать.

Остатки старого эластичного клея для паркета должны быть, насколько это возможно, сошлифованы и обработаны грунтовками Wakol на основе реактивных смол, такими как

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка или WAKOL MS 330 Силановая грунтовка в комбинации с WAKOL D 3045 Специальная грунтовка. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

Обработка

WAKOL D 3060 Пластификатор хорошо перемешать перед использованием и добавить для замеса шпаклёвки вместо воды. Количество добавки может варьироваться в пределах указанного добавляемого количества в зависимости от наполнителя и применения.

Смешивание производится с винтовой мешалкой и дрелью. Возможные комочки растворяются в обработке с шпателем.

WAKOL D 3060 Пластификатор и WAKOL Z 645 наполнитель, WAKOL Z 640 наполнитель или WAKOL A 850 наполнитель использовать для неровностей от 1 до 20 мм на твердых безвибрационных деревянных конструкциях балок с деревянными досками. При этом рекомендуется использовать в системе с армирующей тканью WAKOL AR 150.

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка и WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 625 Нивелирующая масса, WAKOL A 850 Заполнитель или WAKOL Z 640 Заполнитель очень хорошо подходят для полного сглаживания остатков старого водостойкого клея, для шпаклевания тонким слоем (заделки пор), для шпаклевания WAKOL TS 102 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм, WAKOL TS 103 Звукоизоляционное напольное покрытие, 3 мм или WAKOL TS 112 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм, также для отштукатуривания старых покрытий как например ПВХ, каучук, линолеум, керамическая плитка, плитка из натурального камня, ковролин.

WAKOL D 3060 Пластификатор в системе с Нивелирующая массой WAKOL A 830, WAKOL A 850 наполнителем или WAKOL Z 640 наполнителем подходит особенно для шпаклёвочных работ на фанере для заполнения отверстий от саморезов и стоек, также для отштукатуривания звукоизоляционного покрытия WAKOL TS 102 толщиной 2 мм, WAKOL TS 103 толщиной 3 мм или WAKOL TS 112 толщиной 2 мм.

Укладка покрытия возможна следующим образом:

Текстильные напольные покрытия со всеми одобренными клеящими материалами Wakol, напольные покрытия из ПВХ и ХВ с односторонним клеем WAKOL D 3320, WAKOL D 3360 VersaTask, дизайнерские ПВХ-покрытия с минимальной толщиной слоя шпатлевки от 1 мм с односторонним клеем WAKOL D 3320, WAKOL D 3317 Клей для ПВХ-покрытия, волокнистый клей, WAKOL D 3318 MultiFlex, с содержанием волокон и клеем для дизайнерских ПВХ-покрытий WAKOL D 3319, с содержанием волокон, линолеум с WAKOL D 3318 MultiFlex, с содержанием волокон, с клеем для линолеума и ковров WAKOL D 3311 и клеем для линолеума WAKOL D 3304, а также резиновые покрытия с клеем для ПВХ и резины WAKOL MS 550/552 или клеем для полиуретана WAKOL PU 270.

Учитывая понижение впитывающей способности пластифицирующей массы необходимо придерживаться времени выдержки клея.

Многослойный паркет можно наклеивать с применением «WAKOL PU 210 Клей для паркета», «WAKOL PU 216 Клей для паркета», «WAKOL PU 225 Клей для паркета» или «WAKOL MS 290 Клей для паркета, стойкий к сдвигу» на пластифицированные посредством добавки «WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка» нивелирующую массу «WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли», нивелирующую массу «WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли», нивелирующую массу «WAKOL Z 625 Нивелирующая масса», нивелирующую массу «WAKOL Z 630 Нивелирующая масса», наполнитель «WAKOL Z 640 Заполнитель» или «WAKOL Z 645 Заполнитель, с низким уровнем пыли» и прошпаклеванные основания соответствующей прочности. необходимо придерживаться слоя с минимальной толщиной от 1 мм.

Нивелирующие массы с WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка на безусадочных основаниях в течение 72 часов можно шпаклевать без грунтовки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Устойчивость к продавливанию мебельными роликами и допуск для паркета, начиная с толщины слоя шпаклевки 1 мм на несжимаемых основаниях.

На мягких поверхностях, как например ковровин не рекомендуется укладка эластичных покрытий или паркета.

Инструменты необходимо немедленно очистить с водой, материал слишком трудно удалить после сушки.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 09.11.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.