

WAKOL D 3201 VliesFix

Технические Информации

Область применения

Фиксатор для укладки

- Стабильные текстильные покрытия

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Закрепленные фиксатором покрытия возможно удалить без повреждения основания.

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMI CODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Предмет судебного оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Акрилатная дисперсия
Время выдержки:	примерно 10 - 15 минут на впитывающих стяжках, примерно 20 - 30 минут на не впитывающих стяжках
Время укладки:	примерно 30 минут
Чистящее средство:	вода, прежде чем фиксатор высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁸⁾

WAKOL Валик для примерно 120 г/м² ворсопрошивные покрытия с тыльной
грунтовки, 11 мм стороной из нетканого материала

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Для фиксации напольных покрытий необходимы гладкие поверхности, поэтому шероховатые основания требуют основательного грунтования и выравнивания. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Полы должны быть по всей площади надежно соединены с основанием и на их поверхности не должно быть мастики и средств по уходу.

Обработка

Перед использованием закрепитель следует тщательно перемешать. Равномерно нанести на подготовленное основание с помощью «WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм», выполняя забор материала из тары и не допуская образования скоплений закрепителя.

По истечении указанного времени подсыхания уложить покрытие и тщательно притереть его. Через некоторое время произвести дополнительную притирку. Не укладывать покрытия без времени выдержки фиксатора иначе впитается фиксатор в подложку покрытия.

Возобновление настила

При демонтаже отделить осторожно покрытия в краевой области гладким пластиковым шпателем при этом медленно отслаивать. Необходимо избегать резкого отрыва покрытия.

Замочить закрепитель в достаточном количестве воды с добавлением 5 % бытового чистящего средства по меньшей мере на 30 - 60 мин. Соскоблить остатки. Протереть пол.

Внимание: На пористом основании возможны остатки фиксатора в порах. Улучшить удаление фиксатора с пористых поверхностей возможно с помощью предварительной грунтовки с WAKOL D 3003 дисперсионная грунтовка или WAKOL D 3004 концентрированная грунтовка, разбавляя 1:2 с водой.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

В кораблестроение применять только с максимальным расходом до 120 г/м².

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 12.12.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.