

WAKOL MS 335 Ремонтная смола

Технические Информации

Область применения

Быстроотверждаемая модифицированная силаном ремонтная смола для

- устранения пустот в паркетных полах
- независимо от используемого паркетного клея.

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- без запаха

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) не применяется, значительно лучшее поведение эмиссии по сравнению с GISCODE S0,5
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Силан модифицированный полимер
Время открытой выдержки:	примерно 15 - 20 минут
время отверждения:	примерно 2 часов
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	морозостойкий

Обработка

Локализовать пустоты и обклеить широкой лентой место сверления, чтобы избежать загрязнения поверхности. Вертикально насверлить полости, при необходимости выполнить дополнительные отверстия, например контрольное отверстие.

Добавить 50 мл воды прилагаемым шприцом к 600 мл WAKOL MS 335 Ремонтная смола и перемешивать до получения однородной массы малой лопастной мешалкой (мешалкой для краски) не менее одной минуты.

В течение времени жизнеспособности 15 - 20 мин ввести смесь в пустоты до полного их заполнения.

Нагрузить участки поверхности прим. на 2 часов. По истечении этого времени отверстие можно закрыть соответствующим способом.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Заполнение пустот требует просверливания паркета. В зависимости от породы и сортности древесины восприятие закрытых участков пользователем может в той или иной степени отличаться. Перед началом работы обсудите выполнение ремонта со своим клиентом.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным.

Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 29.08.2019 все предыдущие версии теряют свою силу.