

WAKOL A 850 Заполнитель новый

Технические Информации

Область применения

Прочная, быстротвердеющая шпаклевочная масса на основе сульфата кальция для выравнивания поверхностей при толщине слоя 0 - 20 мм без присыпки, до 40 мм с присыпкой для

- для заполнения грубых неровностей
- Отштукатуривания лестничных ступеней
- Выравнивание дверных стыков
- Санация особо поврежденных оснований

во внутреннем помещении.

WAKOL A 850 Заполнитель новый возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Подробности указаны в технической информации WAKOL D 3060.

Особые свойства



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- пригодность для нагрузки от стульев на роликах от 1 мм толщиной слоя
- под паркетом толщиной от 2 мм
- устойчивость

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по DE – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Шпаклевочные массы на основе сульфата кальция, высокощелочные
- 5) Соответствует требованиям ЕС
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Сульфат кальция
Цемент (с пониженным содержанием хромовой соли)

Состав материала:	редиспергируемые порошкообразные полимеры Минеральные наполнители Добавки
Толщина нанесения:	без присыпки кварцевым писком до 20 мм укладка с присыпкой 10 - 30 мм с наполнителями макс. до 65 вес. % (материал для присыпки: WAKOL S 25 Песок для растяжки или кварцевый песок 0 - 3 мм) и 20 - 40 мм с наполнителями макс. до 100 вес. % (материал для присыпки: WAKOL S 25 Песок для растяжки или кварцевый песок 0 - 3 мм)
Расход воды:	Примерно 5,0 литров воды + 20 кг WAKOLA 850
Время приготовления:	примерно 15 минут
Возможность ходить:	примерно через 30 минут
Готов для последующей заливки:	примерно через 30 минут
Готовность к укладке:	примерно через 4 часов
Срок хранения:	12 месяцев; хранить в прохладном сухом месте в плотно закрытом мешке. Необходимо как можно быстрее использовать
Соответствует классификации по EN 13813:	CA-C30-F7

Способ нанесения и расход ⁸⁾

Шпатель примерно 1,4 кг/м²/ при толщине слоя 1 мм

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки на основе цемента или кальций сульфата, бетон и другие впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3004 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:2 с водой или WAKOL D 3003 Дисперсионной грунтовкой. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

Новые, тщательно присыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта не нуждаются в грунтовании. Старые и плохо пресыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта а также основания с остатками старого, влагоустойчивого клея рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3004 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:1 с водой или WAKOL D 3003 Дисперсионной грунтовкой.

Обработка

WAKOL A 850 Fyllnadsmassa размешать в чистой ёмкости с примерно 5,0 литрами чистой, прохладной воды. Максимальная скорость перемешивающего устройства 600 U в минуту. Перемешанную массу равномерно нанесите на основание слоем необходимой толщины с помощью мастерка или терки. Перед началом шпаклёвочных работ необходимо проверить наличие эластичного барьера.

Если требуется повторная шпатлевка, то первый высохший слой следует загрунтовать с использованием концентрата грунтовки WAKOL D 3004, разведенного водой в пропорции 1:2 или дисперсионной грунтовки WAKOL D 3003. После достаточно продолжительной сушки 30 минут для шпаклевочных масс Wakol на основе сульфата кальция или 60 минут для цементных шпаклевочных масс Wakol можно наносить второй слой шпаклевки.

Нивелирующую массу необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей также сквозняка.

Охрана труда и окружающей среды

Не разрешать детям подходить близко к свежему материалу! На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Надевать водонепроницаемые, прочные защитные перчатки, защитные очки и длинные брюки! Не следует есть, пить или курить во время работы с продуктом. Избегать длительного контакта материала с кожей. При попадании на кожу сразу же тщательно смыть материал водой. Чем дольше свежий материал остается на коже, тем выше риск ее серьезных повреждений. В случае попадания материала в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к главному врачу. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Информация для аллергиков по телефону +49(0)6331/8001-311.

Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха

50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Допустимая толщина слоя на литом асфальте (IC10 und IC15) составляет максимально 15 mm.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 03.07.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.