

WAKOL AR 114 Армирующие волокно

Технические Информации

Область применения

Стойкое к щелочам стекловолокно для армирования WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 625 Нивелирующая масса, WAKOL Z 630 Нивелирующая масса и WAKOL A 830 Нивелирующая масса с целью предупреждения образования трещин на

- непрочных старых основаниях
- Деревянные доски
- Фанера
- Сухие стяжки

во внутренем помещение.

Технические характеристики

Сырьевая основа: Модифицированный силикат натрия Соотношение смеси: 1 мешок (250г) на каждые 25 кг массы

Срок хранения: неограниченн

Обработка

Сначала перемешать WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 625 Нивелирующая масса, WAKOL Z 630 Нивелирующая масса или WAKOL A 830 Нивелирующая масса. Затем добавить 1 пакет WAKOL AR 114 Армирующие волокно на мешок шпаклевочной массы и перемешать. После этого нанести шпаклевочную массу слоем толщиной не менее 3 мм с помощью кельмы или ракли со штифтами или полозьями.

Для удаления воздуха из шпаклевочной массы можно использовать обычный игольчатый валик для шпаклевки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха

50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 15.11.2021 все предыдущие версии теряют свою силу.

595502RU02 1121 WAKOL AR 114 Армирующие волокно

Seite 2 von 2

www.wakoladhesa.ch

R0, 10/11/2016