



Productoverzicht Installatie vloerbedekkingen

Geldig vanaf 4/2025

wakol®
Anspruch verbindet

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 800 230 6456
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

VOORBEREIDEN _____ 4

EGALISATIEMIDDELEN _____ 8

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING LIJMEN _____ 15

LINOLEUM / TEXTIELVLOERBEDEKKING LIJMEN _____ 21

PARKET / KURKLIJMEN _____ 25

FIXEREN VLOERBEDEKKINGEN _____ 34

STROOMGELEIDENDE VLOERBEDEKKING INSTALLEREN _____ 35

ONDERLAGEN / MATTEN / PLATEN _____ 37

GEREEDSCHAP / TOEBEHOREN _____ 45

WERKKLEDING _____ 57

TABELLEN VOOR DE INSTALLATIE _____ 60

TANDINGEN VAN DE LIJMKAM _____ 74

SYMBOLEN / VERKLARINGEN _____ 75

Voor de toepassing van de producten altijd de technische informatie in acht nemen.

WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare 1 componenten MS-voorstrijkmiddel voor het voorstrijken van zuigende en niet zuigende ondergronden alsmede voor het verstevigen van beschadigde en/of zanderige dekvloeren. Voor het isoleren van verhoogde restvochtigheid in cement dekvloeren zonder vloerverwarming tot max. 5 CM% / 95 % RLV, met vloerverwarming tot max. 3 CM% / 85 % RLV, bij een betonnen ondervloer zonder vloerverwarming tot max. 7 Gew.% / 95 % RLV voor de installatie van WAKOL MS Lijmen.

Opbrengen:

als voorstrijkmiddel met de WAKOL Voorstrijkroller of met een veloursroller, als vochtscherm met de WAKOL MS Speciaalroller of tanding van de lijmkam volgens TKB A2

Verbruik:

ca. 80-120 g/m² als voorstrijkmiddel, minstens 250 g/m² als vochtscherm

Droogtijd:

ca. 60 minuten

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

361403 | 35284 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks
361404 | 35283 – 5,0 kg – pallet: 96 stuks

WAKOL D 3080 Dispersie vochtscherm



Toepassingsgebied:

Dispersie voorstrijkmiddel voor het isoleren van verhoogde restvochtigheid in zandcement dekvloeren tot max. 5 CM% / 95 % RLV, met vloerverwarming tot max. 3 CM% / 85 % RLV voor het aansluitend egaliseren met cementgebaseerde Wakol egaliseermiddelen binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of kortharig veloursroller

Verbruik:

1e laag 60-75 g/m² 1:1 verdund,
2e laag 100-120 g/m² onverdund

Droogtijd:

1e laag minstens 30 minuten,
2e laag minstens 120 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, koel bewaren

Grondstofbasis:

Polymeerdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

308005 | 35888 – 11,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare 1 componenten oplosmiddelvrij reactiehars voorstrijkmiddel voor het voorstrijken van zuigende en niet zuigende ondergronden evenals voor het verstevigen van beschadigde en/of zanderige dekvloeren. Ook geschikt voor het afsluiten van capillair opstijgend vocht en verhoogde restvochtigheid tot max. 6 CM% / 98 % RLV in cementgebonden dekvloeren zonder vloerverwarming, met vloerverwarming tot max. 3 CM% / 85 % RLV alsook in betonvloeren tot max. 7,5 Gew.% / 98 % RLV; afsluiten van restvocht in cement gebonden dekvloeren en beton zonder voorafgaande vochtmeting mogelijk.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of kortharig veloursroller

Verbruik:

ca. 100-150 g/m² als voorstrijkmiddel, ca. 250-350 g/m² als vochtscherm

Droogtijd:

ca. 40-50 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, koel bewaren

Grondstofbasis:

Polyurethaanhars

Bestelinformatie:

364003 | 35179 – 11,0 kg – pallet: 60 stuks
364004 | 35178 – 5,0 kg – pallet: 96 stuks

WAKOL D 3055 Parket voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare dispersievoorstrijk voor het voorstrijken van zuigende, cementgebonden en calciumsulfaat gebonden dekvloeren (anhydriet) evenals gipsvezelplaten voor het aansluitend verlijmen van parket met Wakol parketlijmen binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 100-150 g/m²

Droogtijd:

op cementvloeren optisch droog, minstens 30 minuten,
op calciumsulfaat gebonden dekvloeren (anhydriet) en
gipsvezelplaten minstens 2 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyurethaandispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

305505 | 35892 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks
305506 | 36071 – 5,0 kg – pallet: 96 stuks

WAKOL PU 235 Polyurethaan voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare 1 componenten oplosmiddelvrij reactiehars voorstrijkmiddel voor het voorstrijken van zuigende en niet zuigende ondergronden evenals voor het verstevigen van beschadigde en/of zanderige dekvloeren. Ook geschikt voor het afsluiten van capillair opstijgend vocht en verhoogde restvochtigheid tot max. 6 CM% / 98 % RLV in cementgebonden dekvloeren zonder vloerverwarming, met vloerverwarming tot max. 3 CM% / 85 % RLV alsook in betonvloeren tot max. 7,5 Gew.% / 98 % RLV.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of kortharig veloursroller

Verbruik:

ca. 100-150 g/m² als voorstrijkmiddel, ca. 250-350 g/m² als vochtscherm

Droogtijd:

ca. 4-6 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, koel bewaren

Grondstofbasis:

Polyurethaanhars

Bestelinformatie:

364103 | 35188 – 11,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Kant en klaar dispersie voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van Wakol egalisatiemiddelen op WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel, WAKOL PU 235 Polyurethaan voorstrijkmiddel of WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel, gietasfalt, planken, oude waterbestendige lijmrasten evenals op grondgereinigde keramische tegels, natuursteen vloeren en terrazzo binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 100-150 g/m²

Droogtijd:

ca. 30-60 minuten, ca. 60-120 minuten op planken

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

304505 | 38507 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks
304506 | 36070 – 6,0 kg – pallet: 80 stuks

WAKOL D 3004 Voorstrijk concentraat



Toepassingsgebied:

Dispersie voorstrijkconcentraat voor het voorstrijken van cementgebonden en anhydriet dekvloeren, gietasfaltvloeren, magnesienvloeren (met uitsluitend minerale additieven), beton, vloertegels, terrazzo, niet in water oplosbare lijmresten, houten platen, gipsvezelplaten alsook Wakol egalisatiemiddelen voor het aansluitend egaliseren binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 40-50 g/m² concentraat voor verdunde toepassing, ca. 80-120 g/m² concentraat voor onverdunde toepassing

Droogtijd:

op cementvloeren, beton optisch droog, op gietasfaltvloeren, vloertegels, terrazzo, niet in water oplosbare lijmresten 30-60 min., op anhydriet dekvloeren, houten platen, magnesienvloeren, houten delen, houten platen en gipsvezelplaten 60 min.

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polymeerdispersie

Bestelinformatie:

300405 | 36067 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks
300407 | 36069 – 5,0 kg – pallet: 96 stuks
300409 | 36068 – 1,0 kg – pallet: 480 stuks; 40 dozen à 12 stuks

WAKOL PS 275 Ondervloerversteviger



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare primer voor het verstevigen van droge, poreuze en compleet broze, zuigende, cementgebaseerde ondervloeren binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL MS Speciaalroller of met een langharige roller

Verbruik:

ca. 600 g/m², afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond

Droogtijd:

3-5 dagen

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Natrium kiezelzuur

Bestelinformatie:

361603 | 35204 – 11,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL D 3003 Dispersievoorstrijk



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare dispersievoorstrijk voor het voorstrijken van cementgebonden en anhydriet dekvloeren, gietasfaltvloeren, magnesienvloeren (met uitsluitend minerale additieven), beton, gipsvezelplaten, niet in water oplosbare lijmresten alsook Wakol egalisatiemiddelen voor het aansluitend egaliseren binnenshuis.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 90-140 g/m²

Droogtijd:

op cementvloeren en beton optisch droog; op anhydriet dekvloeren en gipsvezelplaten na ten vroegste 60 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polymeerdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

300305 | 36066 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL PS 205 Giethars



Toepassingsgebied:

Snel uithardende polymeer gemodificeerde tweecomponenten silicaatlijm voor het renoveren van scheuren in de dekvloer, evenals het verlijmen van plinten, metalen profielen, kunststoffen en natuursteen op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

Mengverhouding:

1:1 volumedelen

Verbruik:

afhankelijk van omvang en reparatie werkzaamheden voor lijmen ca. 200-300 g/m²

Verwerkingstijd:

15 °C ca. 13 min., 20 °C ca. 10 min., 25 °C ca. 8 min., 30 °C ca. 7 min.

Uithardingstijd:

15 °C ca. 40 min., 20 °C ca. 30 min., 25 °C ca. 22 min., 30 °C ca. 18 min.

Opslag:

niet onder +10 °C, droog bewaren, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Silicaathars

Bestelinformatie:

360505 + 360405 | 41294 – 300 ml Comp. A + 300 ml Comp. B – pallet: 240 stuks per A+B; 40 dozen à 6 stuks + 6 x 20 metalen ankers

WAKOL DL 3078 Stroomgeleidend voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare, stroomgeleidend dispersievoorstrijkmiddel voor het aansluitend stroomgeleidend verlijmen van textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen. WAKOL DL 3078 vervangt de verwerking van een koperdraadnet.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller

Verbruik:

ca. 120-150 g/m²

Droogtijd:

ca. 3-5 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

307803 | 25687 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL R 4515 Tegeliniger



Toepassingsgebied:

Reiniger voor het handmatig of machinaal reinigen van oude tegelvloeren met als doel het verwijderen van oude onderhoudslagen en sterke verontreinigingen.

Mengverhouding:

1 deel WAKOL R 4515 + 3 delen water

Verbruik:

ca. 1,0 l WAKOL R 4515/20 m²

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Niet-ionische Tenside

Bestelinformatie:

451505 | 34988 – 5,0 l – pallet: 128 stuks

WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel



Toepassingsgebied:
Gebruiksklare dispersie voor het modifieren van WAKOL Z 645 Egalisatiemiddel met standvermogen, WAKOL Z 640 Egalisatiemiddel, WAKOL Z 630 Egalisatiemiddel, WAKOL Z 625 Egalisatiemiddel, WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm, WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm, WAKOL A 850 Egalisatiemiddel en WAKOL A 830 Egalisatiemiddel. Geschikt voor de verhoging van de hechting, de flexibiliteit en voor het verlagen van de krimpspanningen binnenshuis.

Mengverhouding:
ca. 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg egaliseermiddel

Grondstofbasis:
Polyacrylaatdispersie

Bestelinformatie:
306003 | 35890 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks

Opslag:
niet onder +5 °C, vorstgevoelig

WAKOL Z 715 Snelle uitvlakmassa



Toepassingsgebied:
Sneldrogend egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 10 mm niet aangelengd, van 5 tot 25 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Ook voor intensief belaste vloeren en vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Geschikt voor zware belastingen vanaf 3 mm laagdikte. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 5,75-6,0 l water + 25 kg Z 715

Verbruik:
ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 1-1,5 uur; tot 10 mm onder PVC/CV vloerbedekkingen en linoleum na ca. 1,5 - 2 uur, onder parket, rubber en kurk na 12 uur

Verwerkingstijd:
ca. 20 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartzand:
5-25 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C50-F10

Bestelinformatie:
507203 | 34910 – 25,0 kg – pallet: 42 stuks

WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:
Stofarm, spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, van 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Ook voor intensief belaste vloeren en vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Geschikt voor zware belastingen vanaf 3 mm laagdikte. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Geschikt voor direct gebruik in combinatie met een oppervlaktebehandeling. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,0-6,25 l water + 25 kg Z 610

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2 uur; tot 5 mm laagdikte verlijming mogelijk na 6 uur; tot 10 mm na 12 uur; tot 20 mm na 24 uur; tot 30 mm (met kwartzand) na 24 uur

Verwerkingstijd:
ca. 20 minuten

Puur:
1-20 mm

Met kwartzand:
10-30 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestelinformatie:
508112 | 38417 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:
Egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 10 mm niet aangelengd, van 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Ook voor intensief belaste vloeren en vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Geschikt voor zware belastingen vanaf 3 mm laagdikte. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Geschikt voor direct gebruik in combinatie met een oppervlaktebehandeling. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,25-6,5 l water + 25 kg Z 615

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2 uur; tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 12 uur; tot 5 mm na 24 uur; tot 10 mm na 48 uur; tot 15 mm na 72 uur; tot 30 mm na 6 dagen

Verwerkingstijd:
ca. 20 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartzand:
10-30 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestelinformatie:
505908 | 34911 – 25,0 kg – pallet: 42 stuks

WAKOL Z 625 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, van 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Ook voor intensief belaste vloeren en vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Geschikt voor zware belastingen vanaf 3 mm laagdikte. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Geschikt voor direct gebruik in combinatie met een oppervlaktebehandeling. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,0-6,25 l water + 25 kg Z 625

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2 uur; tot 5 mm laagdikte verlijming mogelijk na 6 uur, tot 10 mm na 12 uur, tot 30 mm na 24 uur

Verwerkingstijd:
ca. 20 minuten

Puur:
1-20 mm

Met kwartzand:
10-30 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestelinformatie:
506814 | 44986 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 630 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Zelf vloeïende egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 15 mm niet aangelengd, van 10 tot 25 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Vanaf 2 mm laagdikte ook onder parket geschikt. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,25-6,5 l water + 25 kg Z 630

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2 uur; tot 6 mm laagdikte verlijming mogelijk na 6 uur; tot 5 mm na 12 uur; tot 10 mm na 24 uur; tot 15 mm na 48 uur; tot 25 mm aangelengd na 48 uur

Verwerkingstijd:
ca. 25 minuten

Puur:
1-15 mm

Met kwartzand:
10-25 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

Blauwe Engel:
DE-UZ 113

CE Markering:
EN 13813: CT-C40-F7

Bestelinformatie:
506422 | 41665 – 25,0 kg – pallet: 42 stuks

WAKOL Z 635 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdikten van 1 tot 10 mm onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Vanaf 2 mm laagdikte ook onder parket geschikt. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,25 l water + 25 kg Z 635

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2,5 uur; tot 5 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur, tot 10 mm na 48 uur

Verwerkingstijd:
ca. 25 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartszand:
-

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

Blauwe Engel:
DE-UZ 113

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C30-F7

Bestelinformatie:
508002 | 42286 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 675 Project egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 10 mm onder elastische vloerbedekkingen en textiel vloerbedekkingen binnenshuis. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,0 l water + 25 kg Z 675

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 3 uur; bij 2 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur, tot 5 mm na 48 uur, tot 10 mm na 72 uur

Verwerkingstijd:
ca. 30 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartszand:
-

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

Blauwe Engel:
RAL-UZ 113

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C25-F6

Bestelinformatie:
506314 | 42287 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 680 Project egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:
Stofarm, cementgebonden egaliseermiddel, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 10 mm onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,0 l water + 25 kg Z 680

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na 3 uur, tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur; tot 5 mm na 48 uur; tot 10 mm na 72 uur

Verwerkingstijd:
ca. 25 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartszand:
-

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C25-F7

Bestelinformatie:
506912 | 38419 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 640 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Fijn egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 0 tot 20 mm niet aangelengd, vanaf 10 tot 50 mm aangelengd, het opvullen van traptreden en deuraansluitingen, evenals voor reparaties van beschadigde dekvloeren binnenshuis. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Spanningsarm. Zeer gemakkelijk te modelleren. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,75-7,5 l water + 25 kg Z 640

Verbruik:
ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar en te egaliseren na ca. 30 minuten, verlijming na ca. 3 uur

Verwerkingstijd:
ca. 15 minuten

Puur:
tot 20 mm

Met kwartszand:
10-50 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

Blauwe Engel:
RAL-UZ 113

CE Markering:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Bestelinformatie:
506512 | 32148 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 645 Egalisatiemiddel, stofarm



Toepassingsgebied:
Stofarm en standvast egaliseermiddel op cementbasis, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, vanaf 10 tot 50 mm aangelengd, voor het grof prepareren van oneffenheden, het opvullen van traptreden en deuraansluitingen, evenals voor reparaties van ernstige beschadigingen aan de dekvloeren binnenshuis. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Spanningsarm. Zeer eenvoudig te verwerken. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:
ca. 6,75-8,0 l water + 25 kg Z 645

Verbruik:
ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 30 minuten, verlijming mogelijk na ca. 60 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 15 minuten

Puur:
1-10 mm

Met kwartszand:
10-50 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Speciaal cement

Blauwe Engel:
DE-UZ 113

CE Markering:
EN 13813: CT-C30-F7

Bestelinformatie:
506722 | 41371 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL A 830 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:
Egaliseermiddel op basis van calciumsulfaat, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, vanaf 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Vanaf 2 mm laagdikte geschikt onder parket. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden. Bijzonder geschikt voor op calciumsulfaat gebonden dekvloeren (anhydrietvloeren), droge afbouwelementen, spaanplaat en gietasfalt ondervloeren. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.

Mengverhouding:
ca. 6,0 l water + 25 kg A 830

Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:
begaanbaar na ca. 2 uur; tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur, 3 tot 10 mm voor iedere extra mm 24 uur droogtijd extra, daarboven is een CM meting noodzakelijk (restvochtigheid < 0,5 CM%)

Verwerkingstijd:
ca. 25 minuten

Puur:
1-20 mm

Met kwartszand:
10-30 mm

Opslag:
koel en droog bewaren

Grondstofbasis:
Calciumsulfaat

Blauwe Engel:
DE-UZ 113

CE Markering:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Bestelinformatie:
507703 | 35041 – 25,0 kg – pallet: 42 stuks

WAKOL A 885 Project egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:

Egaliseermiddel op basis van calciumsulfaat, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 tot 20 mm niet aangelengd, vanaf 10 tot 30 mm aangelengd onder textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Bijzonder geschikt voor op calciumsulfaat gebonden dekvloeren (anhydrietvloeren), droge afbouwelementen, spaanplaat en gietasfalt ondervloeren. Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.

Mengverhouding:

ca. 5,25-5,5 l water + 25 kg A 885

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 3 uur; tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur, tot 3 mm laagdikte verlijming mogelijk na 24 uur, daarboven is een CM meting noodzakelijk (restvochtigheid < 0,5 CM% of 80 % KRL)

Verwerkingstijd:

ca. 20 Min.

Puur:

1-20 mm

Met kwartszand:

10-30 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Calciumsulfaat

CE Markering:

EN 13813:2002 CA-C25-F7

Bestelinformatie:

507303 | 39219 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL A 850 Egalisatiemiddel



Toepassingsgebied:

Fijn, standvast, snel egaliseermiddel op basis van calciumsulfaat, voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 0 tot 20 mm niet aangelengd, tot 40 mm aangelengd voor het prepareren van oneffenheden, het opvullen van traptreden, het egaliseren van deuraansluitingen en voor het herstellen van ernstige beschadigingen aan de dekvloer binnenshuis. Kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel verwerkt worden.

Mengverhouding:

ca. 5,0 l water + 20 kg A 850

Verbruik:

ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 30 minuten, verlijming mogelijk na ca. 4 uur

Verwerkingstijd:

ca. 15 minuten

Puur:

0-20 mm

Met kwartszand:

tot 40 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Calciumsulfaat

CE Markering:

EN 13813:2002 CA-C30-F7

Bestelinformatie:

505712 | 36004 – 20,0 kg – pallet: 42 stuks

WAKOL Z 505 Reparatiemassa, fijn



Toepassingsgebied:

Reparatiemassa op cementbasis, voor het gedeeltelijk dun egaliseren, uitvlakken van oneffenheden, verbeteren van ondervloeren, uitvullen van traptreden, uitvullen van deuraansluitingen alsook het vullen van gaten, verdiepingen en beschadigingen binnenshuis. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 0,33 l water + 1 kg Z 505

Verbruik:

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar en te egaliseren na ca. 10 minuten, verlijming na ca. 30 minuten, 12 uur bij parket

Verwerkingstijd:

ca. 5 minuten

Puur:

0-70 mm

Met kwartszand:

-

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813:2002 CT-C20-F7

Bestelinformatie:

503804 | 22473 – 5,0 kg – pallet: 72 stuks

WAKOL Z 515 Uitvlakmassa



Toepassingsgebied:

Sneldrogend, zelf vloeiende uitvlakmassa op cementbasis, voor het vlak maken in laagdiktes van 3-30 mm niet aangelengd, van 10-50 mm aangelengd onder textiele vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen binnenshuis. Vanaf 3 mm laagdikte ook onder parket geschikt. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 4,25 l water + 25 kg Z 515

Verbruik:

ca. 1,7 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 2 uur, verlijming na 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 25 minuten

Puur:

3-30 mm

Met kwartszand:

10-50 mm

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Bestelinformatie:

505822 | 31486 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer



Toepassingsgebied:

Sneldrogend, spanningsarm zandcement voor het gebruik in laagdiktes van 20-60 mm voor het verbeteren en saneren van zwakke plekken alsook voor het maken van dekvloer (vanaf 20 mm), dekvloeren op scheidelagen (vanaf 35 mm) en dekvloeren (vanaf 35 mm) binnenshuis. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 1,8 l water + 25 kg Z 560

Verbruik:

ca. 1,85 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 3 uur, te egaliseren na ca. 3-4 uur; verlijming na 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 60 minuten

Puur:

20-60 mm

Met kwartszand:

-

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Speciaal cement

CE Markering:

EN 13813:2002 CT-C35-F6

Bestelinformatie:

505102 | 31487 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer



Toepassingsgebied:

Spanningsarme, cementgebonden lichtgewicht dekvloer voor gebruik in laagdiktes van 20-300 mm in een systeem met WAKOL AR 150 Wapeningsweefsel en goedgekeurde Wakol egalisatiemiddelen voor het egaliseren en vullen van ondergronden, ook op structureel problematische gedeeltes in verband (vanaf 20 mm) en op een scheidelag (vanaf 30 mm) in binnenruimten. Pompbaar. Chromaatarm volgens REACH.

Mengverhouding:

ca. 4,5-5,0 l water + 16 kg / 50 l Z 590

Verbruik:

ca. 0,32 kg/m²/mm laagdikte

Uithardingstijd:

begaanbaar na ca. 12 uur, verlijming mogelijk en te egaliseren na ca. 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 60 minuten

Puur:

20-300 mm

Met kwartszand:

-

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Polystyreenschuimgranulaat met cementgebonden bindmiddel

Bestelinformatie:

505604 | 44918 – 16,0 kg | 50,0 l – pallet: 24 stuks

WAKOL AR 114 Wapeningvezels



Toepassingsgebied:

Alkalische bestendige glasvezels voor de wapening van WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm, WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm, WAKOL Z 625 Egalisatiemiddel, WAKOL Z 630 Egalisatiemiddel en WAKOL A 830 Egalisatiemiddel voor de vermindering van scheurvorming op instabiele ondergronden evenals op houten delen, houten platen en vastliggende ondergronden met haarscheuren binnenshuis.

Verbruik:

1 zak per zak egaliseermiddel

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Alkalische bestendige glasvezels

Bestelinformatie:

595505 | 37262 – 15 zakken à 0,25 kg – pallet: 750 stuks;
50 emmer à 15 zakken

WAKOL S 28 Kwartszand



Toepassingsgebied:

Gewassen en vuurgedroogd zand met onregelmatige korrel en een korrelgrootte van 0,2 tot 0,8 mm om reactieve lijmen en voorstrijkmiddelen, evenals WAKOL PS 205 Giethars of WAKOL PS 275 Ondervloerversteviger mee te bestrooien.

Opbrengen:

met de hand

Verbruik:

500-1000 g/m²

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Speciaal zand

Bestelinformatie:

506103 | 34973 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING LIJMEN

WAKOL EP 219 Dekvloer bindmiddel



Toepassingsgebied:

Tweecomponenten-Epoxyhars bindmiddel i.c.m. WAKOL S 25 voor het creëren van Epoxyhars-dekvloeren voor het verbeteren en saneren van probleemplekken in de dekvloeren, niet zwevende dekvloeren (dikte van de dekvloer minimaal 15 mm), zwevende dekvloeren op scheidingslagen of isolatielagen (dikte van de dekvloer minmaal 25 mm) binnenshuis.

Mengverhouding:

3,2 kg WAKOL EP 219 met 25 kg WAKOL S 25

Verbruik:

ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte aangemaakte dekvloer

Uithardingstijd:

begaanbaar na 12 uur, verlijming /egaliseeren na ca. 24 uur

Verwerkingstijd:

ca. 60 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren

Grondstofbasis:

Epoxyharsen

CE Markering:

EN 13813:2002 SR-B2,0

Bestelinformatie:

3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B – pallet: 90 stuks

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm



Toepassingsgebied:

Thixotrope, 1-componenten MS-lijm voor de installatie van PVC-designvloerbedekking, homogene en heterogene PVC-vloerbedekking, CV-vloerbedekkingen rubberen vloerbedekking, naaldvilt vloerbedekking, linoleum, PVC-kurk conform DIN 655, inlooppatten, kunstgras alsook Wakol afdichtingssysteemen op zuigende en niet zuigende wand- en vloeropervlakken binnen- en buitenhuis. Waterbestendig. WAKOL MS 552 voldoet aan de DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A1, A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 300-580 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-30 minuten

Open tijd:

ca. 10-35 minuten

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

363905 | 35276 – 7,5 kg – pallet : 72 stuks

WAKOL S 25 Kwartszand



Toepassingsgebied:

Gewassen en gedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,1-3,15 mm voor het aanleggen van goedgekeurde Wakol egalisatiemiddelen, Wakol uitvlakmassa en voor het creëren van kunsthars dekvloeren met WAKOL EP 219 Dekvloer bindmiddel.

Mengverhouding:

afhankelijk van het te aanleggen Wakol product

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

kwartszand

Bestelinformatie:

506003 | 36005 – 25,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm



Toepassingsgebied:

1-componenten MS-lijm voor de installatie van homogene en heterogene PVC-vloerbedekking op rol en tegels, PVC-designvloerbedekking, CV-vloerbedekkingen, naaldvilt vloerbedekking, linoleum, PVC-kurk vloerbedekking, inlooppatten, kunstgras alsook rubberen vloerbedekking op rol en tegels op zuigende en niet zuigende ondergronden binnen- en buitenhuis. Waterbestendig. WAKOL MS 550 voldoet aan de DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A1, A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 300-580 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-30 minuten

Open tijd:

ca. 10-35 minuten

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

363805 | 35279 – 7,5 kg – pallet: 72 stuks

WAKOL PU 270 Polyurethaanlijm

**Toepassingsgebied:**

2-componenten polyurethaanlijm voor de verlijming van rubberen vloerbedekking met gladde en geprofileerde rugzijde, linoleum, textiel vloerbedekking, outdoor vloerbedekking en PVC vloerbedekking op zuigende en niet zuigende ondergronden binnens- en buitenshuis. WAKOL PU 270 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 350-700 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-70 minuten, afhankelijk van het type vloerbedekking

Open tijd:

ca. 70-80 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyurethaanhars

Bestelinformatie:

369206 + 369306 | 41280 – samengestelde verpakking
6,0 kg Comp. A + 1,05 kg Comp. B – pallet: 60 stuks



WAKOL DL 3365 StarLeit

**Toepassingsgebied:**

Transparante, vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van stroomgeleidende PVC-, textiel-, linoleum en rubberen vloerbedekking tot 4 mm laagdikte op ondergronden die op de juiste wijze zijn voorbereid. WAKOL DL 3365 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB S2, Pajarito 7 of Pajarito 25; lijmcam bijgeleverd

Verbruik:

ca. 250-550 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-15 minuten

Open tijd:

ca. 20-40 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

336504 | 30098 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks



WAKOL D 3360 VersaTack

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van PVC-designvloerbedekking, linoleum, rubberen vloerbedekking tot 2,5 mm laagdikte, textielvloerbedekking met vliesrug, synthetische rug of jute rug, geweven textielvloerbedekking en naaldviltvloerbedekking op zuigende ondergronden, evenals voor PVC- en CV vloerbedekking op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL D 3360 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A1, A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 250-550 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-20 minuten

Open tijd:

ca. 20-30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

336002 | 25689 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks
336004 | 35847 – 6,0 kg – pallet: 90 stuks



WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekkingslijm

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van vrijgegeven PVC-Design vloerbedekking in stroken en tegels tot max. 125 cm lang en vlak liggende heterogene PVC- resp. CV-vloerbedekkingen op rollen, op ondergronden die met Wakol egalisatiemiddelen zijn geëgaliseerd en met WAKOL D 3004 Voorstrijk concentraat met water verdund of met WAKOL D 3003 Voorstrijk middel zijn voorgestreekt. Ook geschikt voor het leggen van modulaire textielvloerbedekkingen (zonder meervoudig herstel) en als verwerking als contactlijm, ook geschikt voor de verlijming van zachte PVC plinten en voor PVC vloerbedekking op traptreden en stootborden.

Opbrengen:

met de bijgeleverde speciaalroller

Verbruik:

ca. 120-140 g/m²

Wachttijd:

ca. 20-30 minuten

Open tijd:

ca. 180 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

333004 | 37451 – 10,0 kg – pallet: 24 stuks



WAKOL D 3320 Eenzijdige lijm

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van PVC-Design vloerbedekking, homogene rubberen vloerbedekking tot 2,5 mm laagdikte, heterogene rubberen vloerbedekking tot 4 mm laagdikte, textielvloerbedekking met PVC-, PUR- of latex rugzijde op zuigende ondergronden, homogene PVC vloerbedekking in stroken en tegels, evenals CV vloerbedekking op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3320 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A1, A2 of B1

Verbruik:

ca. 250-450 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 30-40 minuten op niet zuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 30-50 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

332003 | 25253 – 12,0 kg – pallet: 44 stuks



WAKOL D 3319 PVC dispersielijm, vezelversterkt

**Toepassingsgebied:**

Vezelversterkte dispersie natbed lijm voor de verlijming van PVC-Design vloerbedekking in stroken en tegels, homogeen en heterogeen PVC-vloerbedekking op rollen en tegels alsmede CV-vloerbedekking op zuigende ondervloeren binnenshuis. WAKOL D 3319 voldoet aan de DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A2

Verbruik:

ca. 250-300 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-10 minuten

Open tijd:

ca. 10-20 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

331902 | 32408 – 13,0 kg – pallet: 44 stuks



WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt



Toepassingsgebied:

Vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van homogene en heterogene PVC-vloerbedekkingen op rollen en tegels, PVC-design-vloerbedekkingen in planken en tegels, PVC-vrije vloerbedekkingen op basis van PU, PO of met vliesrug in banen, planken en tegels, CV vloerbedekkingen, linoleum vloerbedekkingen, en rubberen vloerbedekkingen tot 4 mm dikte op juist voorbereide zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3318 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2 of B1

Verbruik:

ca. 290-350 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-15 minuten

Open tijd:

ca. 30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331803 | 35855 – 13,0 kg – pallet: 44 stuks
331805 | 35854 – 6,0 kg – pallet: 90 stuks

WAKOL D 3313 PVC free-lijm



Toepassingsgebied:

Dispersie lijm voor de verlijming van PVC-vrije vloerbedekking op basis van PU, PO of met vliesrug op rollen, planken en tegels, homogene- en heterogene PVC vloerbedekking op rollen en tegels, PVC-Design vloerbedekking op planken en tegels, CV-vloerbedekking evenals rubberen vloerbedekkingen tot 4 mm dikte op zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3313 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2 of B1

Verbruik:

ca. 280-420 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-10 minuten

Open tijd:

ca. 25 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polymeerdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331305 | 36075 – 12,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3317 PVC-lijm, vezelversterkt



Toepassingsgebied:

Vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van PVC-Design vloerbekledingen in stroken en tegels, homogene en heterogene PVC vloerbedekking in rollen en tegels, CV-vloerbedekking alsook van rubberen vloerbedekkingen tot 2,5 mm dikte op zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3317 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2

Verbruik:

ca. 300-330 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-15 minuten

Open tijd:

ca. 10-25 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

331703 | 44526 – 13,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3307 PVC-lijm



Toepassingsgebied:

Dispersielijm voor de verlijming van homogene en heterogene PVC-vloerbedekking op rollen en tegels, PVC-designvloerbedekking, CV vloerbedekkingen, textiel vloerbedekking met vlies-, textiel tweede rug en juterug evenals geweven vloerbedekking op zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3307 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 330-530 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-20 minuten

Open tijd:

ca. 15-20 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

330703 | 35867 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks
330705 | 35863 – 6,0 kg – pallet: 90 stuks
330706 | 35865 – 3,0 kg – pallet: 150 stuks

WAKOL D 3316 PVC-lijm, vezelversterkt



Toepassingsgebied:

Vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van PVC-Design vloerbekledingen in stroken en tegels, homogene en heterogene PVC vloerbedekking in rollen en tegels alsook van CV-vloerbedekking op zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3316 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2

Verbruik:

ca. 300-330 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-10 minuten

Open tijd:

ca. 10-15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331607 | 44433 – 13,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3125 PVC-Design vloerbedekkingslijm



Toepassingsgebied:

Dispersielijm voor de installatie van PVC-Design vloerbedekking, homogeen en hetrogeen PVC-vloerbedekking op rollen en tegels, CV vloerbedekking op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL D 3125 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A1

Verbruik:

ca. 190-220 g/m² met TKB A1

Wachttijd:

ca. 30 minuten op zuigende ondergronden, ca. 60 minuten op niet zuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 180 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

312503 | 35885 – 10,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 246 StarMonti

**Toepassingsgebied:**

Eencomponent, vast-elastische MS montagelijm voor de verlijmen van plinten van hout, plinten van kunststof, materialen op houtbasis of metalen op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. Overschilderbaar.

Opbrengen:

WAKOL Handapplicator 400 of WAKOL Applicator 50 met de bijgeleverde nozzle

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 5-10 minuten

Uithardingstijd:

2,5 mm dikte – 24 uur

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-Polymeer

Bestelinformatie:

362603 | 36179 – 310 ml – pallet: 1.152 stuks; 96 dozen à 12 stuks



WAKOL MS 245 Montinator

**Toepassingsgebied:**

Oplosmiddelvrije, ééncomponenten elastische montagelijm voor de verlijming van hout, metaal, kunststof, beton, steen, decoratieve platen, wandbetimmering, panelen en houten plinten. Overschilderbaar.

Opbrengen:

WAKOL Handapplicator 400 of WAKOL Applicator 50 met de bijgeleverde nozzle

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 5-10 minuten

Uithardingstijd:

2,5 mm dikte – 24 uur

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +90 °C

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-Polymeer

Bestelinformatie:

362505 | 35000 – 310 ml – pallet: 1.152 stuks; 96 dozen à 12 stuks



WAKOL L 1940 Spsitlijm

**Toepassingsgebied:**

Oplosmiddelhoudende, spuitbare contactlijm voor bekleden van trappen textiële vloerbedekkingen zoals getufte, geweven en naaldviltvloerbedekkingen, linoleum vloerbedekkingen, rubberen vloerbedekkingen, weekmakervrije plinten op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnenshuis.

Opbrengen:

er aan beide zijden in dunne laag op spuiten

Verbruik:

ca. 160-180 ml/m² bij aanbrengen aan beide zijden

Wachttijd:

1-2 minuten

Open tijd:

4 uur

Opslag:

niet onder +10 °C en boven +50 °C

Grondstofbasis:

Synthetische rubber

Bestelinformatie:

194010 | 46476 – 500 ml – 1 doos à 12 stuks



WAKOL NE 479 Contactlijm*

**Toepassingsgebied:**

Neopreenlijm voor de verlijming van plinten en trappenverlijming van textiel-, homogenen PVC-, rubberen vloerbedekking, natuurkurk en linoleumvloerbedekkingen op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Opbrengen:

aan beide zijden met kwast, vlakke lijmcam of tanding van de lijmcam volgens TKB A1

Verbruik:

ca. 200-300 g/m²

Wachttijd:

ca. 15 minuten

Open tijd:

ca. 50 minuten

Opslag:

niet onder de + 5 °C, koel bewaren

Grondstofbasis:

Polychloropreen

Bestelinformatie:

147926 | 35269 – 6,0 kg – pallet: 60 stuks
147924 | 35270 – 0,65 kg – pallet: 500 stuks; 50 dozen à 10 stuks

* Niet leverbaar in Nederland en België

WAKOL NE 470 Contactlijm*

**Toepassingsgebied:**

Neopreenlijm voor de verlijming van plinten en trappenverlijming van textiel-, homogenen PVC-, rubberen vloerbedekking, natuurkurk en linoleumvloerbedekkingen op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Opbrengen:

aan beide zijden met kwast, vlakke lijmcam of tanding van de lijmcam volgens TKB A1

Verbruik:

ca. 200-350 g/m²

Wachttijd:

ca. 15-20 Minuten

Open tijd:

ca. 30 Minuten

Opslag:

niet onder +5 °C; koel bewaren

Grondstofbasis:

Polychloropreen

Bestelinformatie:

147007 | 35271 – 6,0 kg – pallet: 60 stuks

* Niet leverbaar in Nederland en België

WAKOL DL 3365 StarLeit

**Toepassingsgebied:**

Transparante, vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van stroomgeleidende PVC-, textiel-, linoleum en rubberen vloerbedekking tot 4 mm laagdikte op ondergronden die op de juiste wijze zijn voorbereid. WAKOL DL 3365 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB S2, Pajarito 7 of Pajarito 25; lijmcam bijgeleverd

Verbruik:

ca. 250-550 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-15 minuten

Open tijd:

ca. 20-40 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

336504 | 30098 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL D 3360 VersaTack

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van PVC-designvloerbedekking, linoleum, rubberen vloerbedekking tot 2,5 mm laagdikte, textielvloerbedekking met vliesrug, synthetische rug of jute rug, geweven textielvloerbedekking en naaldviltvloerbedekking op zuigende ondergronden, evenals voor PVC- en CV vloerbedekking op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL D 3360 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A1, A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 250-550 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-20 minuten

Open tijd:

ca. 20-30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

336002 | 25689 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks
336004 | 35847 – 6,0 kg – pallet: 90 stuks

WAKOL D 3311 Linoleum en tapijtlijm

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van linoleum en kurkment, getufte vloerbedekking met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug alsmede geweeftde vloerbedekking en naaldvilt vloerbedekking op zuigende ondervloeren. WAKOL D 3311 voldoet aan de DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB B1 of B2

Verbruik:

ca. 325-450 g/m²

Wachttijd:

ca. 0-10 minuten

Open tijd:

ca. 15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331102 | 35859 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt

**Toepassingsgebied:**

Vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van homogene en heterogene PVC-vloerbedekkingen op rollen en tegels, PVC-design-vloerbedekkingen in planken en tegels, PVC-vrije vloerbedekkingen op basis van PU, PO of met vliesrug in banen, planken en tegels, CV vloerbedekkingen, linoleum vloerbedekkingen, en rubberen vloerbedekkingen tot 4 mm dikte op juist voorbereide zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL D 3318 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A2 of B1

Verbruik:

ca. 290-350 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-15 minuten

Open tijd:

ca. 30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331803 | 35855 – 13,0 kg – pallet: 44 stuks
331805 | 35854 – 6,0 kg – pallet: 90 stuks

WAKOL D 3310 Tapijtlijm, geurarm

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van textiel vloerbedekking met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug, geweven vloerbedekking en naaldvilt vloerbedekking op zuigende ondergronden. Na volledige doordroging geurneutraal. WAKOL D 3310 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB B1 of B2

Verbruik:

ca. 400-525 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-10 minuten

Open tijd:

ca. 10-15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

331002 | 35860 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3312 Tapijtlijm

**Toepassingsgebied:**

Zeer stootvaste dispersielijm voor de verlijming van naaldvilt vloerbedekking, textiel vloerbedekking met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug alsmede geweven vloerbedekking op zuigende ondergronden. WAKOL D 3312 voldoet aan de DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam TKB B1 of B2

Verbruik:

ca. 400-525 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-15 minuten

Open tijd:

ca. 15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

331203 | 35858 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3308 Tapijtlijm

**Toepassingsgebied:**

Dispersielijm voor de verlijming van textiel vloerbedekking met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug, geweven vloerbedekking, naaldvilt vloerbedekking en PVC/ CV vloerbedekking met vliesrug op zuigende ondergronden. WAKOL D 3308 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmcam volgens TKB A2, B1 of B2

Verbruik:

ca. 300-525 g/m²

Wachttijd:

ca. 5-10 minuten

Open tijd:

ca. 10-15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

330809 | 46214 – 12,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3304 Linoleumlijm



Toepassingsgebied:
Dispersielijm voor de verlijming van linoleum en kurkment, getufte vloerbedekking met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug evenals geweven vloerbedekkingen en naaldviltvloerbedekkingen op zuigende ondergronden. WAKOL D 3304 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

- Opbrengen:**
tanding van de lijkam volgens TKB B1 of B2
- Verbruik:**
ca. 375-500 g/m²
- Wachttijd:**
ca. 0-5 minuten
- Open tijd:**
ca. 15 minuten
- Opslag:**
niet onder +5 °C, vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
Acrylaatdispersie
- Blauwe Engel:**
RAL-UZ 113
- Bestelinformatie:**
330404 | 35870 – 14 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL D 3270 SpaltTex



Toepassingsgebied:
Renovatie dispersielijm met een "ingebouwde ritssluiting" voor de verlijming van textiel vloerbedekking met vliesrug of synthetische tweede rug en Fabromont Kugelgarn® op zuigende ondergronden. De vloerbedekking kan daardoor gemakkelijk zonder restanten verwijderd worden. WAKOL D 3270 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

- Opbrengen:**
tanding van de lijkam volgens TKB B1 of B2
- Verbruik:**
ca. 250-400 g/m²
- Wachttijd:**
ca. 5-10 minuten
- Open tijd:**
ca. 15 minuten
- Opslag:**
niet onder +5 °C, vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
Acrylaatdispersie
- Bestelinformatie:**
327002 | 35872 – 10,0 kg – pallet: 44 stuks

WAKOL PU 272 Kunstgras lijm



Toepassingsgebied:
2-componenten, groen ingeleurde PU-lijm voor de installatie van kunstgras op WAKOL AS 130 Naadband, op zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals vochtige, maar oppervlakkig gedroogde gedraineerde ondergronden buitenshuis.

- Opbrengen:**
Tanding van de lijkam volgens TKB B3 of B11
- Verbruik:**
ca. 850-1200 g/m²
- Wachttijd:**
geen
- Open tijd:**
ca. 90 minuten
- Opslag:**
niet onder +5 °C, vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
Polyurethaanhars
- Bestelinformatie:**
368812 | 41343 – 12,0 kg Comp. A – pallet: 44 stuks
369412 | 41344 – 1,12 kg Comp. B – pallet: 440 stuks;
40 dozen à 11 stuks

WAKOL MS 299 Parketlijm, stootvast



Toepassingsgebied:
Stootvaste, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket, dikke stroken, 10 mm massief parket en meerlaagsparket, massiefparket, kopshout RE/WE en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 299 is vrij van weekmakers. WAKOL MS 299 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

- Opbrengen:**
tanding van de lijkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15 (parket), A2 (kurk)
- Verbruik:**
ca. 700-1500 g/m² (parket), ca. 400-450 g/m² (kurk)
- Wachttijd:**
geen
- Open tijd:**
ca. 40 minuten
- Opslag:**
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
MS-polymeer
- Blauwe Engel:**
DE-UZ 113
- Bestelinformatie:**
362308 | 42148 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 292 Parketlijm, stootvast



Toepassingsgebied:
Thixotrope, 1-component parketlijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen, 10 mm massiefparket, massief-, meerlaagsparket, massieve houten delen, evenals kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 292 is vrij van weekmakers. WAKOL MS 292 voldoet aan de DIN EN ISO 17178.

- Opbrengen:**
tanding van de lijkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Applicator 90 en WAKOL Wisseltuiten
- Verbruik:**
ca. 550-725 ml/m² met WAKOL Wisseltuiten, ca. 500-950 ml/m² met WAKOL Parket lijkam
- Wachttijd:**
geen
- Open tijd:**
ca. 40 minuten
- Opslag:**
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
MS-polymeer
- Bestelinformatie:**
363403 | 35288 – 4.200 ml (Ø88 mm) – pallet: 108 stuks;
54 dozen à 2 stuks

WAKOL MS 290 Parketlijm, stootvast



Toepassingsgebied:
1-component parketlijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen, 10 mm massiefparket, massief-, meerlaagsparket, massieve houten delen, kopshout RE/WE, evenals vlakke kurkvloeren en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 290 is vrij van weekmakers. WAKOL MS 290 voldoet aan de DIN EN ISO 17178.

- Opbrengen:**
tanding van de lijkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15 (parket), A2 (kurk)
- Verbruik:**
ca. 400-450 g/m² (kurk), ca. 800-1500 g/m² (parket)
- Wachttijd:**
geen
- Open tijd:**
ca. 40 minuten
- Opslag:**
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig
- Grondstofbasis:**
MS-polymeer
- Bestelinformatie:**
363707 | 35290 – 18 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 265 Parketlijm, hardelastisch



Toepassingsgebied:

Vast-elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang), dikke stroken, 10 mm massief parket en meerlaagsparket, massiefparket (tot max. 18 cm breedte, eiken tot max. 20 cm breedte), kopshout RE/WE, vlakke kurkvloeren en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 265 is vrij van weekmakers. WAKOL MS 265 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15 (parket), A2 (kurk)

Verbruik:

ca. 700-1500 g/m² (parket), ca. 400-450 g/m² (kurk)

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 40 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

362203 | 36165 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch



Toepassingsgebied:

Vast-elastische, thixotrope, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang), dikke stroken, meerlaagsparket en massieve delen tot 18 cm breedte, eiken tot max. 20 cm breedte en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende wand- en vloeroppervlakken binnenshuis. WAKOL MS 262 voldoet aan de DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, met een speciaal pistool, bijv. WAKOL Applicator 90 of 50 en een speciale spuitmond of WAKOL Wisseltuiten

Verbruik:

ca. 450-500 ml/m² in combinatie met WAKOL TS 160 of WAKOL TS 170, ca. 600-800 ml/m² met lijmrillen, ca. 500-950 ml/m² met WAKOL Parket lijmkam, ca. 425-850 ml/m² met WAKOL Wisseltuiten

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 40 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

363207 | 30111 – 600 ml (Ø49 mm) – pallet: 864 stuks;
72 dozen à 12 stuks
363206 | 30112 – 1.800 ml (Ø62 mm) – pallet: 216 stuks;
36 dozen à 6 stuks
363205 | 32219 – 4.200 ml (Ø88 mm) – pallet: 108 stuks;
54 dozen à 2 stuks
363210 | 35296 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 261 Parketlijm, vast elastisch



Toepassingsgebied:

Vast-elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang), dikke stroken, 10 mm massief parket en meerlaagsparket, massiefparket (tot max. 18 cm breedte, eiken tot max. 20 cm breedte), kopshout RE/WE, en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 261 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Verbruik:

ca. 700-1500 g/m², ca. 1700-1800 g/m² WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 90 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

362407 | 35298 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 260 Parketlijm, vast elastisch



Toepassingsgebied:

Vast-elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang), dikke stroken, 10 mm massief parket en meerlaagsparket, massiefparket (tot max. 18 cm breedte, eiken tot max. 20 cm breedte), kopshout RE/WE, vlakke kurkvloeren en kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 260 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15 (parket), A2 (kurk), WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Verbruik:

ca. 700-1500 g/m² (parket), ca. 400-450 g/m² (kurk), ca. 1700-1800 g/m² WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 40 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

362007 | 41338 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 258 Parketlijm, vast elastisch



Toepassingsgebied:

Vast-elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang), dikke stroken, en meerlaagsparket, massiefparket (tot max. 18 cm breedte), en kurkvloeren op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 258 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Verbruik:

ca. 800-1500 g/m² (parket), ca. 1700-1800 g/m² WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 40 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

365802 | 46429 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 239 Parketlijm, elastisch



Toepassingsgebied:

Elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang,) dikke stroken (max. 80 mm breed, max. 600 mm lang) evenals meerlaagsparket op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 239 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Verbruik:

ca. 800-1300 g/m² met lijmkam, ca. 1700-1800 g/m² met WAKOL Speciale lijmkam 5 of WAKOL Speciale lijmkamblad 5

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 40 minuten

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

362702 | 46428 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks

WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch



Toepassingsgebied:
Elastische, thixotrope, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang,) dikke stroken (max. 80 mm breed, max. 600 mm lang) evenals meerlaagsparket op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 232 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Applicator 90 en WAKOL Wisseltuiten

Verbruik:
ca. 550-725 ml/m² met WAKOL Wisseltuiten, ca. 500-800 ml/m² met WAKOL Parket lijm kam

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 40 minuten

Opslag:
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
MS-polymeer

Bestelinformatie:
363303 | 35303 – 4.200 ml (Ø88 mm – pallet: 108 stuks;
54 dozen à 2 stuks
363304 | 35304 – 1.800 ml (Ø62 mm – pallet: 216 stuks;
36 dozen à 6 stuks
363305 | 35305 – 600 ml (Ø49 mm) – pallet: 864 stuks;
72 dozen à 12 stuks



WAKOL MS 230 Parketlijm, elastisch



Toepassingsgebied:
Elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (min. 16 mm dik, max. 200 mm lang,) dikke stroken (max. 80 mm breed, max. 600 mm lang) evenals meerlaagsparket op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 230 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijm kam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Speciale lijm kam 5 of WAKOL Speciale lijm kamblad 5

Verbruik:
ca. 700-1300 g/m² met lijm kam, ca. 1700-1800 g/m² met WAKOL Speciale lijm kam 5 of WAKOL Speciale lijm kamblad 5

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 40 minuten

Opslag:
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
MS-polymeer

Bestelinformatie:
363507 | 35307 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks



WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch



Toepassingsgebied:
Elastische, 1-component parketlijm voor de verlijming meerlaags parket op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL MS 228 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijm kam volgens TKB B3, B11, B13 of B15, WAKOL Speciale lijm kam 5 of WAKOL Speciale lijm kamblad 5

Verbruik:
ca. 800-1500 g/m² met lijm kam, ca. 1700-1800 g/m² met WAKOL Speciale lijm kam 5 of WAKOL Speciale lijm kamblad 5

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 40 minuten

Opslag:
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
MS-polymeer

Bestelinformatie:
362803 | 35310 – 18,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks



WAKOL PU 385 Parketlijm, stootvast



Toepassingsgebied:
1-componenten reactielijm voor de stootvaste verlijming van hoogkantlamellenparket (minstens 22 mm dik), dikke stroken en meerlaagsparket, massieve delen, kopshout RE/WE evenals kurk op een drager met mes/groef of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL PU 385 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijm kam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 750-1450 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 40 minuten

Opslag:
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
367102 | 35176 – 16,0 kg verzegeld – pallet: 44 stuks



WAKOL PU 210 Parketlijm



Toepassingsgebied:
2-componenten-reactielijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen parket, dikke stroken, meerlaags- en 10 mm massiefparket, massieve delen, kopshout RE/WE evenals voor vrijgegeven laminaatvloeren op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL PU 210 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijm kam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 700-1500 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 60-90 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 60-70 minuten

Opslag:
niet onder + 5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
368332 + 368432 | 41255 – samengestelde verpakking
6,0 kg Comp. A + 0,9 kg Comp. B – pallet: 60 stuks
368330 | 42295 – 8,0 kg Comp. A – pallet: 60 stuks
368430 | 42296 – 1,2 kg Comp. B – pallet: 60 stuks;
5 dozen à 12 stuks



WAKOL PU 225 Parketlijm



Toepassingsgebied:
2-componenten-reactielijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellenparket, dikke stroken, meerlaags- en 10 mm massiefparket, massieve delen, kopshout RE/WE evenals voor vrijgegeven laminaatvloeren op zuigende en niet zuigende ondergronden. WAKOL PU 225 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijm kam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 800-1500 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 50 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 30-45 minuten

Opslag:
niet onder + 5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
368603 | 41340 – 8,9 kg Comp. A – pallet: 44 stuks
368703 | 41341 – 1,1 kg Comp. B – pallet: 440 stuks;
40 dozen à 11 stuks
368604 + 368704 | 41256 – samengestelde verpakking
6,0 kg Comp. A + 0,75 kg Comp. B – pallet: 60 stuks



WAKOL PU 220 Parketlijm



Toepassingsgebied:
2-componenten-reactielijm voor de stootvaste verlijming van 10 mm massief-, mozaïek-, hoogkantlamellenparket, dikke stroken, meerlaagsparket, massieve delen, kopshout RE/WE op zuigende en niet zuigende ondervloeren binnenshuis. WAKOL PU 220 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 750-1500 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 130 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 100 minuten

Opslag:
niet onder + 5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
368105 | 35193 – 12,0 kg Comp. A – pallet: 44 stuks
368905 | 35192 – 1,12 kg Comp. B – pallet: 440 stuks; 40 dozen à 11 stuks



WAKOL PU 216 Parketlijm



Toepassingsgebied:
2-componenten-reactielijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, 22 mm massief-, hoogkantlamellen-en klaar parket, 10 mm massiefparekt en meerlaagsparket evenals kopshout RE/WE op zuigende en nietzuigende ondergronden binnenshuis. WAKOL PU 216 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 750-1500 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 70 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 35-40 minuten

Opslag:
niet onder + 5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
369005 | 35196 – 7,0 kg Comp. A – pallet: 60 stuks
368405 | 35195 – 0,75 kg Comp. B – pallet: 60 stuks; 5 dozen à 12 stuks
369003 | 35197 – 11,0 kg Comp. A – pallet: 44 stuks
368413 | 35194 – 1,19 kg Comp. B – pallet: 440 stuks; 40 dozen à 11 stuks



WAKOL PU 215 Parketlijm



Toepassingsgebied:
2-componenten-reactielijm voor de stootvaste verlijming van 10 mm massief-, mozaïek-, hoogkantlamellenparket, dikke stroken, meerlaagsparket, massieve delen, kopshout RE/WE op zuigende en niet zuigende ondervloeren binnenshuis. WAKOL PU 215 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11, B13 of B15

Verbruik:
ca. 750-1550 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 90 minuten

Verwerkingstijd:
ca. 80 minuten

Opslag:
niet onder + 5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polyurethaanhars

Bestelinformatie:
368403 | 35198 – 1,12 kg Comp. B – pallet: 440 stuks; 40 dozen à 11 stuks
368803 | 35201 – 12,0 kg Comp. A – pallet: 44 stuks
368404 | 35195 – 0,75 kg Comp. B – pallet: 60 stuks; 5 dozen à 12 stuks
368804 | 35200 – 8,0 kg Comp. A – pallet: 60 stuks



WAKOL D 3513 Kurk machinelijm



Toepassingsgebied:
Latexlijm voor de machinale voorbehandeling van natuur kurkvloerbedekking, die volgens het contactprocédé worden verlijmd. WAKOL D 3513 kan in principe alleen in combinatie met WAKOL D 3540 worden gebruikt. Voorbehandeling tot 6 maanden vóór het leggen mogelijk.

Opbrengen:
door middel van walsen met een geschikt apparaat op de rugzijde van de kurkvloerbedekking

Verbruik:
ca. 80-100 g/m²

Wachttijd:
ca. 60 minuten

Open tijd:
ca. 60-90 minuten

Opslag:
niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Natuurlatex

Bestelinformatie:
351309 | 39133 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks



WAKOL D 3540 Kurk contactlijm



Toepassingsgebied:
Latexlijm voor de verlijming van kurktegels volgens DIN EN 12104 met onbehandeld of voorbehandeld oppervlak op zuigende en niet zuigende ondervloeren. Ook geschikt voor verlijming van kurk wandbekleding, textielvloerbedekkingen, linoleum, rubberen vloerbedekking en stootborden. WAKOL D 3540 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:
bij vloerbedekking tweezijdig met de WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller, bij tapijt tweezijdig met een kwast of fijne lijmkam volgens TKB A1, A2 of A3

Verbruik:
bij kurk minstens 250 g/m², anders ca. 150-650 g/m²

Wachttijd:
ca. 30-45 minuten op zuigende ondergronden, ca. 60-90 minuten op niet zuigende ondergronden

Open tijd:
ca. 120-180 minuten, bij voorverlijming ca. 60-90 minuten

Opslag:
niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Latex/Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:
354008 | 30100 – 5,0 kg – pallet: 80 stuks
354009 | 38506 – 2,5 kg – pallet: 120 stuks
354010 | 35827 – 0,8 kg – pallet: 384 stuks; 32 dozen à 12 stuks
354004 | 46742 – 11,0 kg – pallet: 44 stuks



WAKOL D 1640 Parketlijm



Toepassingsgebied:
Dispersie parketlijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (minstens 16 mm dik, max. 200 mm lang), tapis eiken, evenals meerlaagsparket tot max. 220 cm lengte op nieuwe, goed zuigende zandcement dekvloeren die voldoen aan de normen. WAKOL D 1640 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:
tanding van de lijmkam volgens TKB B3, B11 of B13

Verbruik:
ca. 700-1300 g/m²

Wachttijd:
geen

Open tijd:
ca. 10-15 minuten

Opslag:
niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Kunstharsdispersie

Bestelinformatie:
321704 | 24476 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks



WAKOL D 1690 Parketlijm


Toepassingsgebied:

Dispersie parketlijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (min. 16 mm dikte, max. 200 mm lengte), en eiken massief parket evenals meerlaagsparket op zuigende dekvloeren. WAKOL D 1690 voldoet aan DIN EN ISO 17178.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB B3 of B11

Verbruik:

ca. 700-1100 g/m²

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 15 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kunstharsdispersie

Bestelinformatie:

322203 | 35903 – 14,0 kg – pallet: 44 stuks



WAKOL D 6085 PVAC houtlijm


Toepassingsgebied:

Houtlijm voor alle verlijmingen met hoge belasting, zoals pen-, deuvel- en voegverlijming. WAKOL D 6085 is bijzonder geschikt voor de mes en groef verlijming van kant en klaar parket, laminaatvloeren en spaanplaat. WAKOL D 6085 voldoet aan de belastingsklasse D 3.

Opbrengen:

voor de verlijming van oppervlakten met getande lijmkam, voor mes en groef verlijming met de doseerdop van de lijmflles

Verbruik:

ca. 150-200 g/m² met de lijmflles, ca. 15-20 g/m² bij mes en groef verlijming

Wachttijd:

geen

Open tijd:

ca. 6 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kunstharsdispersie

Bestelinformatie:

316307 | 35656 – 0,75 kg – pallet: 480 stuks; 80 dozen à 6 stuks



WAKOL MS 335 Reparatiehars


Toepassingsgebied:

Sneldrogende silaangemodificeerde reparatiehars voor het repareren van holle plekken in parketvloeren. WAKOL MS 335 Reparatiehars kan onafhankelijk van de gebruikte parketlijm ingezet worden.

Uithardingstijd:

ca. 2 uur

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

361503 | 35282 – 0,6 kg – pallet: 308 stuks; 77 dozen à 4 stuks



WAKOL PU 4519 2K-PU-Versneller


Toepassingsgebied:

Versneller voor het verhogen van de reactiesnelheid van 2-componenten polyurethaanlijmen.

Dosering:

1-5 doppen (à 15 ml) afhankelijk van de lijm en gewenste droogtijd

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Amine-Polyurethaan katalysator

Bestelinformatie:

451906 | 35157 – 0,9 kg – pallet: 320 stuks



WAKOL PK 4535 Kleurpigment, bruin


Toepassingsgebied:

Bruine kleurpasta voor het inkleuren van lichte Wakol MS parketlijmen, Wakol polyurethaan parketlijmen en Wakol dispersie parketlijmen.

Dosering:

1-2 tubes per verpakking Wakol parketlijm

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Pigmentconcentraat

Bestelinformatie:

453505 | 30117 – 0,15 (bruin) – pallet: 1.950 stuks; 195 dozen à 10 stuks



WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor het leggen van modulaire textielvloerbedekkingen, PVC-designvloerbedekkingen zonder verlijming en cushion-Vinyl vloerbedekkingen zonder meervoudig herstel op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden. Voor stroomgeleidende verlijming dient WAKOL D 3110 met stroomgeleidende WAKOL DL 352 Roetdispersie in de verhouding 4,4:1 te worden gemengd.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 80-120 g/m² met roller

Wachttijd:

ca. 20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 35 minuten op nietzuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 24 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

311003 | 35887 – 11,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL D 965 Dispersie fixeerlijm



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor de slipremmende verlijming van zelfliggende tapijttegels met bitumen/ vilt-, PVC- of PUR rugzijde op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 80-120 g/m²

Wachttijd:

ca. 15-45 minuten

Open tijd:

ca. 24 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kunstharstdispersie

Bestelinformatie:

310203 | 37061 – 10,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL D 3202 Universele fixeerlijm



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor de verlijming van CV vloerbedekking alsmede textielvloerbedekking met latex-schuimrug of synthetische rugzijde op oude vloeren, geëgaliseerde ondergronden en P4 tot P7 spaanplaatvloeren. Gefixeerde vloerbedekking kan zonder de ondergrond te beschadigen weer verwijderd worden.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB A2, WAKOL Voorstrijkroller of met veloursroller

Verbruik:

ca. 200-300 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 45-60 minuten op niet zuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 20-30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polymeerdispersie

Blauwe Engel:

DE-UZ 113

Bestelinformatie:

320203 | 35876 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks
320205 | 35875 – 3,0 kg – pallet: 120 stuks

STROOMGELEIDENDE VLOERBEDEKKING INSTALLEREN

WAKOL DL 3078 Stroomgeleidend voorstrijkmiddel



Toepassingsgebied:

Gebruiksklare, stroomgeleidend dispersievoorstrijkmiddel voor het aansluitend stroomgeleidend verlijmen van textiel vloerbedekkingen en elastische vloerbedekkingen. WAKOL DL 3078 vervangt de verwerking van een koperdraadnet.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller

Verbruik:

ca. 120-150 g/m²

Droogtijd:

ca. 3-5 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

307803 | 25687 – 10,0 kg – pallet: 60 stuks

WAKOL D 3201 VliesFix



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor de verlijming van maatstabiele textielvloerbedekking met vliesrug, die volgens de producent gefixeerd kan worden, op gladde oude vloeren, geëgaliseerde ondergronden en P4 tot P7 spaanplaatvloeren binnenshuis. Gefixeerde vloerbedekking laat zich gemakkelijk zonder beschadiging van de ondervloer verwijderen.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 120 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-15 minuten op zuigende ondergronden, ca. 20-30 minuten op niet zuigende, dichte ondergronden

Open tijd:

ca. 30 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

320103 | 35879 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks
320105 | 35878 – 3,0 kg – pallet: 120 stuks

WAKOL DL 3365 StarLeit



Toepassingsgebied:

Transparante, vezelversterkte dispersielijm voor de verlijming van stroomgeleidende PVC-, textiel-, linoleum en rubberen vloerbedekking tot 4 mm laagdikte op ondergronden die op de juiste wijze zijn voorbereid. WAKOL DL 3365 voldoet aan DIN EN ISO 22636.

Opbrengen:

tanding van de lijmkam volgens TKB S2, Pajarito 7 of Pajarito 25; lijmkam bijgeleverd

Verbruik:

ca. 250-550 g/m²

Wachttijd:

ca. 10-15 minuten

Open tijd:

ca. 20-40 minuten

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

336504 | 30098 – 12,0 kg – pallet: 40 stuks

WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering



Toepassingsgebied:

Dispersiefixeerlijm voor het leggen van modulaire textielvloerbedekkingen, PVC-designvloerbedekkingen zonder verlijming en cushion-Vinyl vloerbedekkingen zonder meervoudig herstel op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden. Voor stroomgeleidende verlijming dient WAKOL D 3110 met stroomgeleidende WAKOL DL 352 Roetdispersie in de verhouding 4,4:1 te worden gemengd.

Opbrengen:

WAKOL Voorstrijkroller of veloursroller

Verbruik:

ca. 80-120 g/m² met roller

Wachttijd:

ca. 20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 35 minuten op nietzuigende ondergronden

Open tijd:

ca. 24 uur

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Bestelinformatie:

311003 | 35887 – 11,0 kg – pallet: 40 stuks



WAKOL DL 352 Roetdispersie



Toepassingsgebied:

Roetdispersie geschikt in combinatie met WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering voor het vervaardigen van een stroomgeleidende fixeerlijm of een zelfklevende bevestiging voor hiervoor geschikte modulaire textielvloerbedekking.

Opbrengen:

alleen in combinatie met WAKOL D 3110

Mengverhouding:

4,4 delen WAKOL D 3110 + 1 deel WAKOL DL 352

Opslag:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Speciaal roet

Bestelinformatie:

450102 | 35644 – 5,0 kg – pallet: 60 stuks



WAKOL KB 199 Kopertape



Toepassingsgebied:

Zelfklevende kopertape voor aansluiting op potentiaalvereffening voor geleidende installaties.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Koper

Bestelinformatie:

595741 | 46477 – rol 50 m lengte, 10 mm breed – 1 doos à 1 stuk



WAKOL AS 130 Naadband



Toepassingsgebied:

Polyester fleece band voor het aan elkaar lijmen van kunstgrasstroken in de naadzone binnen en buiten.

Installatie:

in het systeem met WAKOL PU 272

Verbruik:

afhankelijk van de naadlengte

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyester vlies

Bestelinformatie:

595612 | 41374 – rol 100 m lengte, 300 mm breed – pallet: 80 stuks; 16 dozen à 5 stuks

WAKOL AS 151 Afdichtingsbaan



Toepassingsgebied:

Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:

volledig gelijmd, banen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:

rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:

595602 | 35031 – rol 20 m lengte, 1 m breed, 0,5 mm dikte – pallet: 24 stuks; 24 dozen à 1 stuk

WAKOL AS 152 Afdichtingsband



Toepassingsgebied:

Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:

volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:

595603 | 35030 – rol 50 m lengte, 120 mm breed – pallet: 120 stuks; 120 dozen à 1 stuk

WAKOL AS 153 Afdichtingshoeken, binnen



Toepassingsgebied:
Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:
volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
1 stuk / binnenhoek

Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:
595604 | 35029 – 5 stuks - 119 x 119 x 60 mm –
pallet: 2.000 stuks; 400 dozen à 5 stuks



WAKOL AS 154 Afdichtingshoeken, buiten



Toepassingsgebied:
Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:
volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
1 stuk / buitenhoek


Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:
595605 | 35028 – 5 stuks - 115 x 115 x 60 mm –
pallet: 2.000 stuks; 400 dozen à 5 stuks



WAKOL AS 155 Afdichtmanchet, klein



Toepassingsgebied:
Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 15-30 mm.
Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:
volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
1 stuk / doorvoering

Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:
595606 | 41666 – 5 stuks - 140 x 140 mm –
pallet: 500 stuks; 100 dozen à 5 stuks



WAKOL AS 156 Afdichtmanchet, groot



Toepassingsgebied:
Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 65-200 mm.
Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:
volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
1 stuk / doorvoering


Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:
595607 | 41667 – 5 stuks - 425 x 425 mm –
pallet: 1.000 stuks; 200 dozen à 5 stuks



WAKOL AS 157 Rekzone manchet



Toepassingsgebied:
Polyethyleenfolie met aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies voor doorvoeringen van watervoerende buizen met een diameter van 40-65 mm.
Systeemcomponenten voor de afdichting van vochtige ruimten in privé- en commerciële ruimtes onder parket en elastische vloerbedekking binnenshuis.

Installatie:
volledig gelijmd, in het systeem met WAKOL AS 151

Verbruik:
1 stuk / doorvoering

Opslag:
niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Polypropyleen vlies

Bestelinformatie:
595608 | 41668 – 5 stuks - 150 x 150 mm –
pallet: 500 stuks; 100 dozen à 5 stuks



WAKOL AR 115 Wapeningsvezel mat



Toepassingsgebied:
Alkalibestendig glasvezelvlies voor het wapenen van goedgekeurde, zelfnivellerende Wakol egalisatiemiddelen voor de toepassing op gescheurde en licht trillende ondergronden tot max. 3 mm scheurbreedte, oude minerale ondergronden, houten ondergronden, dekvloeruitbreidingen en gemengde ondergronden binnenshuis.

Installatie:
banen overlappend

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:
koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Glasvezelweefsel

Bestelinformatie:
595506 | 36013 – rol 100 m lengte, 0,9 m breedte –
pallet: 24 stuks



WAKOL AR 116 Saneringsvezel mat



Toepassingsgebied:

Alkalibestendig glasvezelstrengen gelamineerd op dragervlies voor gebruik op scheuren en voegen tot max. 5 mm breed in plaats van force-fit afdichting, dekvloeruitbreidingen en gemengde ondergronden binnenshuis.

Installatie:

gedeeltelijk over de getroffen gebieden

Verbruik:

afhankelijk van de te renoveren zones

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Glasvezelweefsel

Bestelinformatie:

595507 | 36014 – rol 45 m lengte, 0,8 m breedte – pallet: 24 stuks

WAKOL RP 104 Ontkoppelingsplaat, 4 mm



Toepassingsgebied:

Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:

volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO

10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 13 dB bij 10 mm parket

Opslag:

kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:

590402 | 34984 – 15 platen van 100 x 60 cm, 4 mm dikte – pallet: 150 stuks; 10 dozen à 15 stuks



WAKOL AR 150 Wapeningsweefsel



Toepassingsgebied:

Alkalibestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van egalisatiemiddelen op gemengde ondergronden, houten planken en houten platen, evenals bij sportfaciliteiten in systeem met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel gemengd met vrijgegeven Wakol egalisatiemiddelen.

Installatie:

banen overlappend, aan de ondergrond gefixeerd

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:

rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Glasvezelweefsel

Bestelinformatie:

595502 | 35032 – rol 50 m lengte, 1 m breedte – pallet: 30 stuks



WAKOL RP 107 Ontkoppelingsplaat, 7 mm



Toepassingsgebied:

Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:

volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO

10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm

Opslag:

kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:

590907 | 34983 – 9 platen van 100 x 60 cm, 7 mm dikte – pallet: 90 stuks; 10 dozen à 9 stuks



WAKOL EM 140 Ontkoppelingsvlies



Toepassingsgebied:

Lichtgroen polyestervlies voor het ontkoppelen en voor de spanningsreducerende wapening onder gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:

volledig gelijmd, banen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Opslag:

rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyestervlies

Bestelinformatie:

590303 | 41705 – rol 50 m lengte, 1 m breed, 1,1 mm dikte – pallet: 12 stuks



WAKOL RP 109 Ontkoppelingsplaat, 9 mm



Toepassingsgebied:

Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:

volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO

10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm parket

Opslag:

kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:

590502 | 34982 – 10 platen van 100 x 60 cm, 9 mm dikte – pallet: 100 stuks; 10 dozen à 10 stuks



WAKOL RP 115 Ontkoppelingsplaat, 15 mm



Toepassingsgebied:
Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm parket

Opslag:
kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:
590802 | 34981 – 6 platen van 100 x 60 cm, 15 mm dikte
– pallet: 60 stuks; 10 dozen à 6 stuks



WAKOL RP 709 Project ontkoppelingsplaat, 9 mm



Toepassingsgebied:
Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm parket

Opslag:
kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:
590579 | 36006 – 10 platen van 100 x 60 cm, 9 mm dikte
– pallet: 100 stuks; 10 dozen à 10 stuks



WAKOL RP 704 Project ontkoppelingsplaat, 4 mm



Toepassingsgebied:
Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 13 dB bij 10 mm parket

Opslag:
kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:
590474 | 34980 – 15 platen van 100 x 60 cm, 4 mm dikte
– pallet: 150 stuks; 10 dozen à 15 stuks



WAKOL RP 715 Project ontkoppelingsplaat, 15 mm



Toepassingsgebied:
Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 13 dB bij 10 mm parket

Opslag:
kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:
590872 | 41372 – 5 platen van 100 x 60 cm, 15 mm dikte
– pallet: 50 stuks; 10 dozen à 5 stuks



WAKOL RP 707 Project ontkoppelingsplaat, 7 mm



Toepassingsgebied:
Polyestervezelplaat voor het ontkoppelen en voor de contactgeluidvermindering van gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking.

Installatie:
volledig gelijmd, platen stotend tegen elkaar

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
afhankelijk van de vloerbedekking, ca. 14 dB bij 10 mm parket

Opslag:
kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Mengsel van polyestervezels

Bestelinformatie:
590977 | 45802 – 10 platen van 100 x 60 cm, 7 mm dikte
– pallet: 100 stuks; 10 dozen à 10 stuks



WAKOL TS 102 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm



Toepassingsgebied:
Kurk-/polyurethaanschuimmat voor de verbetering van de contactgeluid- en warmte-isolatie van vloerbedekkingsconstructies in oud- en nieuwbouw. WAKOL TS 102 is geschikt als dempingsonderlaag onder PVC- en CV-vloerbedekkingen, textielvloerbedekkingen, linoleum, rubberen vloerbedekkingen evenals mozaïekparket (blokjes), hoogkantlamellenparket, dikke stroken, meerlaagsparket, kopshout RE/WE, massieve delen (houtsoort eiken, max 16 cm breedte) en laminaat binnenshuis.

Installatie:
volvlakig, banen dicht tegen elkaar aanstotend

Verbruik:
afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):
19 dB in combinatie met 10 mm meerlaags parket, 19 dB in combinatie met 3 mm PVC, 17 dB in combinatie met 3 mm caoutchouc

Opslag:
rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:
Kurk/PU-schuim

Bestelinformatie:
590704 | 39194 – rol 30 m lengte, 1 m breed, 2 mm dikte
– pallet: 11 stuks



WAKOL TS 103 Contactgeluid-isolatiemat, 3 mm



Toepassingsgebied:

Kurk-/polyurethaanschuimmat voor de verbetering van de contactgeluid- en warmte-isolatie van vloerbedekkings-constructies in oud- en nieuwbouw. WAKOL TS 103 is geschikt als dempingsonderlaag onder PVC- en CV-vloerbedekkingen, textielvloerbedekkingen, linoleum, rubber vloeren evenals dikke stroken, meerlaagsparket, kopshout RE/WE, massieve delen (houtsoort eiken, max.16 cm breed) en laminaat binnenshuis.

Installatie:

volvlakkig, banen dicht tegen elkaar aanstotend

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):

18 dB in combinatie met 10 mm meerlaags parket, 20 dB in combinatie met 3 mm PVC, 17 dB in combinatie met 3 mm caoutchouc

Opslag:

rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kurk/PU-schuim

Bestelinformatie:

590705 | 34962 – rol 35 m lengte, 1 m breed, 3 mm dikte – pallet: 6 stuks



WAKOL TS 170 Contactgeluid-isolatieplaat



Toepassingsgebied:

Natuurkurk-mat voor de verbetering van de contactgeluid isolatiewaarde met uitsparingen voor het aanbrengen van WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch en WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch. Geschikt voor de verlijming van dikke stroken en massieve delen tot max. 18 cm breedte en meerlaagsparket vaaf 90 cm lengte evenals voor kurk op een HDF/ MDF drager met een mes/groef verbinding of click-verbinding op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

Installatie:

zwevend, in wild verband

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):

15 dB in combinatie met 14 mm meerlaags parket

Opslag:

kartonnen dozen vlak opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Natuurkurk

Bestelinformatie:

590604 | 34960 – 52 platen van 915 x 610 mm, 2,5 mm dikte – pallet: 1.040 stuks; 20 dozen à 52 stuks



WAKOL TS 112 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm



Toepassingsgebied:

Kurk-/polyurethaanschuimmat voor de verbetering van de contactgeluid- en warmte-isolatie van ondervloerconstructies bij renovatie en nieuwbouw. WAKOL TS 112 is volgens DIN EN 13501-1 met Bfl-S1 (moeilijk ontvlambaar) gecertificeerd en is geschikt als isolatielaag onder PVC- en CV-vloerbedekking, textiel vloerbedekking, linoleum, rubber vloerbedekking, alsook mozaïek parket (blokjes), hoogkant lamel-, dikke stroken-, meerlaags-parket, kops hout RE/WE, massieve delen (houtsoort eiken, max. 16 cm breed) en laminaat binnenshuis.

Installatie:

volvlakkig, banen dicht tegen elkaar

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Brandvertraging (volgens ISO 11 925/EN 13 501):

Bfl-S1

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):

tot 19 dB in combinatie met 10 mm meerlaags parket

Opslag:

rollen staand opslaan, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kurk/PU-schuim

Bestelinformatie:

590706 | 34961 – rol 30 m lengte, 1 m breed, 2 mm dikte – pallet: 11 stuks



WAKOL TS 160 Contactgeluid-isolatiemat



Toepassingsgebied:

Aluminium gecacheerde PP-schuimmat voor de verbetering van de contactgeluid isolatiewaarde. WAKOL TS 160 is voorzien van uitsparingen voor het aanbrengen van WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch en WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch. Geschikt voor de verlijming van dikke stroken en massieve delen tot max. 18 cm breedte en meerlaagsparket vanaf 90 cm lengte binnenshuis.

Installatie:

zwevend, aluminiumzijde naar boven

Verbruik:

afhankelijk van oppervlak ruimte

Vermindering contactgeluid (volgens EN ISO 10140-3):

17 dB in combinatie met 10 mm kant en klaar parket

Opslag:

rollen staand bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polypropyleen

Bestelinformatie:

590602 | 25523 – rol 12 m lengte, 1,25 m breed, 3 mm dikte – pallet: 12 stuks



WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart



Toepassingsgebied:

Eencomponent, zwart gekleurde, elastische kit voor het voegen van over het hele oppervlak gelijmde dekken van hout, zoals teak, pitch pine, eiken, sipo evenals van kunststof dekken (behalve bekleding van polyethyleen of polypropyleen) binnen- en buitenshuis.

Opbrengen:

commercieel verkrijgbare slangfoliepers of WAKOL Applicator 50

Open tijd:

ca. 15-20 minuten

Uithardingstijd:

ca. 24 uur voor 2,5 mm, ca. 48 uur voor 3,5 mm dikte

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

MS-polymeer

Bestelinformatie:

366906 | 43984 – 600 ml – pallet: 720 stuks; 60 dozen à 12 stuks



WAKOL L 1806 Adhesie Promotor



BISCODE
RS25



Toepassingsgebied:

Vorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelen ter verbetering van de hechting van WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart, bij het voegen van houten bekledingen binnen- en buitenhuis.

Opbrengen:

kwast

Droogtijd:

min. 15 minuten, max. 4 uur

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Mengsel van organische oplosmiddelen

Bestelinformatie:

180606 | 43983 – 250 ml – 1 doos à 9 stuks

WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken



Toepassingsgebied:

Geïmpregneerde doekjes voor het reinigen van de handen, vooral bij vervuiling met niet uitgeharde PU-kleefstoffen, oliën, vetten en lakken. Ook geschikt voor het reinigen van gereedschap. Emmer met afsluitbare opening.

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

596003 | 36030 – 150 stuks in emmer – pallet: 120 stuks; 30 dozen à 4 stuks

WAKOL KB 189 Tape voor plinten, 90 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdig plakband met draadgaas voor verlijming van vloerbedekkingsstroken van rubber, linoleum of textielbekledingen, vloerbedekkingen als muurplint, geprefabriceerde rubber of linoleum holkeelplint en zachte plinten (tot 100 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595721 | 45801 – rol 50 m lengte, 90 mm breed, 0,38 mm dikte – pallet: 180 stuks; 60 dozen à 3 stuks



WAKOL KB 185 Dubbelzijdige plintentape, 50 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdige plintentape met draadgaas voor het bevestigen van kettingtapijstroken met verschillende rugcoatings, zachte stroken (tot 60 mm) en rubberen stroken (tot 60 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595712 | 44348 – rol 50 m lengte, 50 mm breed, 0,23 mm dikte – pallet: 300 stuks; 60 dozen à 5 stuks



WAKOL RV 105 Neopreen-Verdunner*



Toepassingsgebied:

Voor het schoonmaken van gereedschap.

Opslag:

koel en droog bewaren, niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Organische oplosmiddelen

Bestelinformatie:

180306 | 35142 – 4,0 kg – pallet: 126 stuks

* Niet leverbaar in Nederland en België



WAKOL KB 183 Dubbelzijdige plintentape, 35 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdige sterk klevende plintentape met draadweefsel voor het vastplakken van kernplinten (KS plinten), tapijtplinten (TS plinten), textiel- en naaldviltbekledingen op TS plinten en zachte plinten (tot 50 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595711 | 41703 – rol 50 m lengte, 35 mm breed, 0,38 mm dikte – pallet: 480 stuks; 60 dozen à 8 stuks



WAKOL KB 182 Plintband voor trappen, 240 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdig plakband met draadgaas voor verlijming van rubbervormtreden, vloerbedekkingen met apart bevestigde traprandprofielen: rubber, homogene PVC-/CVvloerbedekkingen en linoleum tot 2,5 mm binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595731 | 45800 – rol 50 m lengte, 240 mm breed, 0,23 mm dikte



WAKOL KB 181 Dubbelzijdige plintentape, 25 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdige sterk klevende plintentape met draadweefsel voor het vastplakken van kernplinten (KS plinten), tapijtplinten (TS plinten), textiel- en naaldviltbekledingen op TS plinten en zachte plinten (tot 40 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595709 | 47494 – rol 50 m lengte, 25 mm breed, 0,38 mm dikte – pallet: 660 stuks; 60 dozen à 11 stuks



WAKOL KB 180 Tape voor plinten, 100 mm



Toepassingsgebied:

Dubbelzijdige plintentape met draadgaas voor het bevestigen van kettingtapijstroken met verschillende rugcoatings, zachte stroken (tot 100 mm) en rubberen stroken (tot 100 mm) binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyacrylaat met draad stof

Bestelinformatie:

595720 | 47495 – rol 50 m lengte, 100 mm breed, 0,38 mm dikte – pallet: 180 stuks; 60 dozen à 3 stuks



WAKOL RS 5950 Dekvloer kantenstrook, 100 mm



Toepassingsgebied:

Permanent elastische dekvloerrandstroken van polyethyleen met plakstroken voor dekvloerwerkzaamheden, WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer, WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer en dekvloeren van WAKOL EP 219 Dekvloerbindmiddel met WAKOL S 25 Kwartszand binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

595012 | 45799 – rol 15 m lengte, 100 mm breed, 8 mm dikte – pallet: 60 stuks; 12 dozen à 5 stuks



WAKOL RS 5945 Kantenstrook met basis, 50 mm



Toepassingsgebied:

Duurzaam elastische kantenstrook met zelfklevende rand op basis van polyethyleen aan te brengen voor het egaliseren in dikkere lagen, evenals aan te brengen voor het verwerken van WAKOL Z 515 Uitvlakmassa.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

594503 | 41706 – rol 25 m lengte, 50 mm breed, 5 mm dikte – pallet: 48 stuks; 12 dozen à 4 stuks



WAKOL RS 5935 Kantenstrook, 50 mm



Toepassingsgebied:

Zelfklevende, duurzaam elastische kantenstrook op basis van polyethyleen aan te brengen voor het egaliseren in dikkere lagen, evenals aan te brengen voor het verwerken van WAKOL Z 515 Uitvlakmassa en WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

593502 | 34979 – rol 25 m lengte, 50 mm breed, 5 mm dikte – pallet: 120 stuks; 12 dozen à 10 stuks



WAKOL RS 5925 Kantenstrook, 25 mm

**Toepassingsgebied:**

Zelfklevende, permanent elastische randstrook van polyethyleen voor egalisering bij middelgrote laagdiktes, waarborging van randafstand voor ontkoppelingsplaten en geventileerde houten onderconstructies binnenshuis.

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Polyethyleen

Bestelinformatie:

592502 | 45797 – rol 25 m lengte, 25 mm breed, 5 mm dikte – pallet: 240 stuks; 12 dozen à 20 stuks



WAKOL Hoogte nivileerstift

**Toepassingsgebied:**

Zelfklevende kunststof stift met een maatvoering van 10-100 mm voor het egaliseren met Wakol egaliseermiddelen of WAKOL Z 515 uitvlakmassa.

Verbruik:

afhankelijk van de grootte van de ruimte, indeling en oneffenheden. Unebenheiten

Opslag:

niet vorstgevoelig

Grondstofbasis:

Kunststof

Bestelinformatie:

598202 | 35009 – 50 stuks



WAKOL Voorstrijkroller, 11 mm

**Toepassingsgebied:**

Microvezel-roller voor een eenvoudige verwerking van Wakol voorstrijkmiddelen op zuigende en niet zuigende ondergronden. Ook geschikt voor het opbrengen van Wakol dispersie contactlijmen en Wakol fixeermiddelen.

Grondstofbasis:

Microvezel

Bestelinformatie:

597503 | 34958 – 12 Stuks + 1 beugel – pallet: 60 stuks



WAKOL MS Speciaalroller

**Toepassingsgebied:**

PA-roller voor het opbrengen van WAKOL MS 330 Silaanvoorstrijk als vochtscherm, voor het voorstrijken op sterk zuigende ondergronden, oude ondergronden en lijmresten. Ook geschikt voor het opbrengen van WAKOL PS 275 Ondervloerversteviger.

Grondstofbasis:

Polyamide

Bestelinformatie:

597312 | 34999 – 2 stuks – pallet: 900 stuks; 10 dozen à 90 stuks



WAKOL Stofreducerder

**Toepassingsgebied:**

Afzuiging voor de stofreducering bij het mixen van egaliseermiddelen, passend op de WAKOL mengkuip. De WAKOL stofreducerder wordt met een universele stofzuiger adapter geleverd.

Grondstofbasis:

Kunststof

Bestelinformatie:

598302 | 37042 – 1 stuk – pallet: 150 stuks; 150 dozen à 1 stuk



WAKOL Dubbelvleugel mengstaaf

**Toepassingsgebied:**

Dubbelvleugel mengstaaf met 90 mm diameter voor het snel en homogeen mengen van geplastificeerde egalisatiemiddelen en 2 K-PU lijmen.

Grondstofbasis:


Staal

Bestelinformatie:

592315 | 41704 – 1 stuk – pallet: 224 stuks



WAKOL Kooimengspiraal



Toepassingsgebied:
Kooimengspiraal voor het mengen van egalisatiemiddelen met 120 mm diameter en vleugel in de kooi. Uitgevoerd met M14 aansluiting voor alle gangbare mixers.

Grondstofbasis: Staal
Bestelinformatie: 592310 | 35004 – 1 stuk



WAKOL Rakel met afstandstiften, 56 cm



Toepassingsgebied:
Rakel 56 cm breed uitgevoerd met afstandstiften voor het rakelen van hogere laagdikten of vezelhoudende egaliseermiddelen. Te gebruiken met en zonder tandstrips. Als accessoire is een tweezijdig getande losse tandstrip 56 cm breed verkrijgbaar. De WAKOL Rakelstrip is van gehard staal en in de afmeting TKB R2, TKB R3 en TKB R4 verkrijgbaar.

Grondstofbasis: Staal/Kunststof
Bestelinformatie:
598403 | 34987 – 1 stuk rakel 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Prikroller



Toepassingsgebied:
Prikroller, met een breedte van 50 cm en een pieklengte van 22 mm met spatbeveiliging voor de ontluchting en een beter vloeï van vers aangebrachte zelfvloeiende Wakol egaliseermiddelen.

Grondstofbasis: Staal/Kunststof
Bestelinformatie: 597403 | 42243 – 50 cm breed



WAKOL Rakelstrip



Toepassingsgebied:
Tweezijdig getande rakelstrips, 56 cm breed. De WAKOL Rakelstrip is van gehard staal voor het gebruik in combinatie met de WAKOL Rakel met afstandstiften, 56 cm. Verkrijgbaar in de afmetingen TKB R2, TKB R3 en TKB R4.

Grondstofbasis: Steel
Bestelinformatie:
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Rakel



Toepassingsgebied:
Rakel, 56 cm breed voor het aanbrengen van zelfvloeiende Wakol egaliseermiddelen. Als accessoire is een tweezijdig getande losse tandstrip 56 cm breed verkrijgbaar. De WAKOL Rakelstrip is van gehard staal en in de afmeting TKB R2, TKB R3 en TKB R4 verkrijgbaar.

Grondstofbasis: Staal/Hout
Bestelinformatie:
598402 | 34986 – 1 stuk rakel 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 doos à 10 stuks
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Lijmkam houder met handgreep




Toepassingsgebied:
Ergonomisch gevormde lijkam houder met handvat 18 cm of 28 cm breed voor het aanbrengen van Wakol lijmen. Als accessoire zijn tweezijdig getande losse tandstrips van gehard staal verkrijgbaar. De WAKOL Tandstrips zijn 18 cm of 28 cm breed en in de afmetingen TKB A1, TKB A2, TKB B1 en TKB B2 verkrijgbaar.

Grondstofbasis: Staal/Hout
Bestelinformatie:
597910 | 34997 – 28 cm – 1 doos à 10 stuks
597903 | 34998 – 18 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Tandstrip



Toepassingsgebied:
Tweezijdig getande tandstrip van gehard staal voor gebruik in combinatie met de WAKOL Lijmkam houder met handgreep. De WAKOL Tandstrip is in een 18 cm of 28 cm breedte in de tandingen TKB A1, TKB A2, TKB B1 en TKB B2 verkrijgbaar.

Grondstofbasis:
Staal

Bestelinformatie:	
598010	34908 – TKB A1 28 cm – 1 doos à 10 stuks
598007	34909 – TKB A1 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598011	34906 – TKB A2 28 cm – 1 doos à 10 stuks
598003	34907 – TKB A2 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598012	34904 – TKB B1 28 cm – 1 doos à 10 stuks
598002	34905 – TKB B1 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598014	34902 – TKB B2 28 cm – 1 doos à 10 stuks
598006	34903 – TKB B2 18 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Speciale lijmkam 5



Toepassingsgebied:
Speciale lijmkam voor het aanbrengen van een vochtscherf op zandcement dekvloeren zonder vloerverwarming tot 4 CM% of 85 % corressponderende relatieve luchtvochtigheid. Voor de installatie van parketsoorten met mes/groef verbinding met WAKOL MS 262 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 260 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 258 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 239 Parketlijm, elastisch, WAKOL MS 232 Parketlijm elastisch, WAKOL MS 230 Parketlijm elastisch of WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch.
Als alternatief is ook de WAKOL Speciaal lijmkamblad 5, 18 cm breed, voor het gebruik in combinatie met de WAKOL Lijmkam houder verkrijgbaar.

Grondstofbasis:
Staal/Aluminium

Bestelinformatie:	
598602	31471 – 1 stuk speciale lijmkam 18 cm
598021	34968 – speciaal lijmkamblad 18 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Parket lijmkammen



Toepassingsgebied:
Lijmkammen voor het aanbrengen van Wakol Parketlijmen. WAKOL Parket lijmkammen zijn verkrijgbaar in de tanding van de lijmkam volgens TKB B3, TKB B5, TKB B11, TKB B13 en TKB B15 in 18 cm breedte.

Grondstofbasis:
Staal/Hout

Bestelinformatie:	
598502	34992 – TKB B3 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598503	34991 – TKB B5 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598504	34995 – TKB B11 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598505	34994 – TKB B13 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598506	34993 – TKB B15 18 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Speciaal lijmkamblad 5



Toepassingsgebied:
Speciaal lijmkamblad, 18 cm breed, voor het aanbrengen van een vochtscherf op zandcement dekvloeren zonder vloerverwarming tot 4 CM% of 85 % corressponderende relatieve luchtvochtigheid. Voor de installatie van parketsoorten met mes/groef verbinding met WAKOL MS 262 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 260 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 258 Parketlijm hardelastisch, WAKOL MS 239 Parketlijm, elastisch, WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch, WAKOL MS 230 Parketlijm, elastisch of WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch.
Als alternatief kan de WAKOL Speciale lijmkam 5, 18 cm breed, worden gebruikt.

Grondstofbasis:
Staal

Bestelinformatie:	
598021	34968 – speciaal lijmkamblad 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598602	31471 – 1 stuk speciale lijmkam 18 cm



WAKOL Lijmkam



Toepassingsgebied:
Lijmkam voor het aanbrengen van Wakol dispersielijmen. Wakol lijmkammen zijn in de tanding van de lijmkam volgens TKB A1 en TKB A2 in 25 cm breedte verkrijgbaar.

Grondstofbasis:
Staal/Hout

Bestelinformatie:	
598511	34901 – TKB A1 25 cm – 1 doos à 10 stuks
598512	34900 – TKB A2 25 cm – 1 doos à 10 stuks
598513	42244 – TKB B1 18 cm – 1 doos à 10 stuks
598514	42245 – TKB B2 18 cm – 1 doos à 10 stuks



WAKOL Wisseltuiten



Toepassingsgebied:
Wisseltuiten, 200 mm en 400 mm breed voor gebruik in WAKOL Applicator 90, Parkett-X-Press, Parkett-X-Press Air en Lite-X-Press. Geschikte geleidebeugels in breedtes van 200 mm en 400 mm zijn ook beschikbaar.

Bestelinformatie:	
597605	34915 – 200-11-3,5 – 1 doos à 7 stuks
597604	34914 – 200-18-3,5 – 1 doos à 7 stuks
597625	34913 – 414-25-3,5 – 1 doos à 5 stuks
597624	34912 – 414-40-3,5 – 1 doos à 5 stuks
597633	35018 – 1 stuk geleidebeugel 200 mm
597635	35017 – 1 stuk geleidebeugel 414 mm



WAKOL Applicator 90



Toepassingsgebied:

Accu aangedreven lijmpistool voor de applicatie van Wakol lijmen in 4.200 ml worstverpakking, zoals bijv. WAKOL MS 292 Parketlijm, stootvast, WAKOL MS 262 Parketlijm, vastelastisch, of WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch. De WAKOL Applicator 90 wordt geleverd met een 200 mm brede lijmverdeler voor de montage van WAKOL Wisseltuiten, een snellader en twee 18 Volt accu's in een koffer met een statief.

Gewicht:

WAKOL Applicator 90 ca. 5,8 kg, incl. koffer, verdelerkop, statief, laadapparaat, accu's, ca.14 kg

Leveringsomvang:

WAKOL Applicator 90, 200 mm verdelerkop, 2 x LI-ION accu met 18 volt, Snellader met laadindicatie, Transportkoffer met statief

Aandrijving:

regelbaar, 9-traps

Houder:

aluminiumbuis voor buisfolie, diameter 90 mm

Laadstation:

Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W;
Output: DC 18V A 3,0A

Veiligheid:

CE gekeurd

Bestelinformatie:

597632 | 35037 – 1 stuk
597639 | 35040 – 1 stuk accu 18 V - 1,5 AH
597637 | 34971 – 1 stuk snellader



WAKOL Doseeremmer



Toepassingsgebied:

Doorzichtige doseeremmer (11 l) met een schaalverdeling voor het eenvoudig afmeten van water en WAKOL S 25 Kwartszand alsook voor het mengen van dispersievoorstrijk. Deksel apart leverbaar.

Bestelinformatie:

590203 | 34923 – 1 stuk Doseeremmer – pallet: 250 stuks
590204 | 35021 – 1 stuk Deksel



WAKOL Applicator 50



Toepassingsgebied:

Accu aangedreven lijmpistool voor de applicatie van Wakol lijmen in worstverpakking (Ø49 mm/tot 600 ml), zoals bijv. WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch, WAKOL MS 262 Parketlijm, vastelastisch, WAKOL MS 246 StarMonti of WAKOL MS 245 Montinator. De WAKOL Applicator 50 wordt geleverd met een snellader en twee 10,8 Volt accu's in een koffer.

Gewicht:

WAKOL Applicator 50; ca. 2,3 kg incl. koffer, laadapparaat, accu's ca. 5,3 kg

Leveringsomvang:

WAKOL Applicator 50 2 x LI-ION accu met 10,8 volt, snellader met laadindicatie Transportkoffer

Aandrijving:

regelbaar, tot 330 mm/min, automatische terugloop

Houder:

aluminium buis 600 ml voor worst verpakkingen en kokers diameter 50 mm

Laadstation:

Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W;
Output: DC 10,8V A 2A

Veiligheid:

CE gekeurd

Bestelinformatie:

597603 | 35038 – 1 stuk



WAKOL Mengkuip



Toepassingsgebied:

Mengkuip (30 l) met stevige rand en handgrepen voor het eenvoudig mengen van alle Wakol egalisatiemiddelen.

Bestelinformatie:

590102 | 35039 – 1 stuk – pallet: 240 stuks



WAKOL Handapplicator 400



Toepassingsgebied:

Handmatig applicatiepistool voor de verwerking van Wakol worst- en kokerverpakkingen tot 400 ml inhoud. WAKOL Handapplicator 400 heeft een ergonomisch gevormde handgreep en een geoptimaliseerde overbrengingsverhouding voor het eenvoudig aanbrengen van montagelijmen, zoals WAKOL MS 246 StarMonti of WAKOL MS 245 Montinator.

Gewicht:

WAKOL Handapplicator 400 ca. 0,814 kg

Houder:

aluminium buis 400 ml voor worst verpakkingen en kokers diameter 40 mm

Bestelinformatie:

597679 | 36017 – 1 stuk



WAKOL Softshell-Jack



Toepassingsgebied:

Waterafstotend jack gemaakt van 92 % Polyester/ 8 % Elasthan modieus vormgegeven met twee rijen zijzakken met ritssluiting, twee binnenzakken en elastische koordsluiting. Ademend, bijzonder slijtvast.

Kleur:

blauw

Maten:

S-3XL

Bestelinformatie:

591232 | 41375 – S
591233 | 34937 – M
591234 | 34938 – L
591235 | 36007 – XL
591236 | 41376 – XXL
591237 | 41377 – 3XL



WAKOL Werkjack



Toepassingsgebied:
Jack (65 % Polyester/ 35 % katoen) in verlengde blouse-vorm, voorzien van gemakkelijke drukknoppen, ook op de armstukken, met comfortplooiën in de rug. Vele zakken – twee borstzakken met kleppen, twee schuine zijzakken – maken het jack tot een praktisch kledingstuk. Ademend, zeer slijtvast.

Kleur: zwart/grijs	Maten: 42-64; 90-110; 24-29
Bestelinformatie: 591212 34957 – 1 stuk	

WAKOL Werkbroek



Toepassingsgebied:
Hoogwaardige werkbroek (65 % Polyester/ 35 % katoen) met versterkt kniebereik door extra dikke kniestukken. Vele zakken – een voorzak en twee achterzakken – maakt van deze werkbroek een praktisch kledingstuk. Ademend, zeer slijtvast.

Kleur: zwart/grijs	Bestelinformatie: 591128 34956 – 44 591127 34955 – 46 591126 34954 – 48 591125 34953 – 50 591124 34952 – 52 591123 34951 – 54 591122 34950 – 56 591121 34949 – Tussenmaat
------------------------------	--

WAKOL Werkoverall



Toepassingsgebied:
Hoogwaardige overall (65 % Polyester/ 35 % katoen). Zeer slijtvast, ademend voor een goed lichaamsklimaat. 2 aangezette broekzakken van cordura, rechts dubbele duimstokzakken, biezen op de zakken en kleppen, links een dijszak met klep en drukknop, daarop een GSM zak, dubbele overallzak, versterkte achterzak. Achterkant van het weefsel licht opgeruwd zeer ademend, zeer slijtvast.

Kleur: zwart/grijs	Bestelinformatie: 591002 41580 – 44 591003 42023 – 46 591004 34921 – 48 591005 34920 – 50 591006 34919 – 52 591007 34918 – 54 591008 34917 – 56 591001 34916 – Tussenmaat
------------------------------	--

WAKOL Polo-Shirt



Toepassingsgebied:
Modisch gesneden polo van 100 % katoen. Nekband, contrast-kleurige knoopsluiting.

Kleur: blauw	Bestelinformatie: 591619 36012 – S 591618 36011 – M 591617 36010 – L 591616 36009 – XL 591615 36027 – XXL 591614 36028 – 3XL
Maten: S-XL	

WAKOL T-Shirt



Toepassingsgebied:
Duurzaam T-shirt gemaakt van 100% ringgesponnen katoen, met ribkraag, schouder tot schouder nekband en dubbel gestikte mouwen en tailleband voor extra stabiliteit. De aangenaam zachte structuur van de stof biedt een hoog draagcomfort. Logoprint op borst en rug.

Kleur: blauw	Bestelinformatie: 591319 36008 – S 591318 34929 – M 591317 34930 – L 591316 34928 – XL 591315 34927 – XXL
Maten: M-2XL	

Directe verlijming van elastische- en textielvloerbedekkingen op ondergronden die voldoen aan de norm of gerenoveerde ondergronden

Ondergronden Vloerbedekkingen	Cementgebonden dekvloeren met voldoende glad en vlak oppervlak	Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) met voldoende glad en vlak oppervlak	Spaanplaten volgens DIN EN 312 (P4 tot P7), deze moeten volledig bedekt zijn met geplastificeerde egalisatiemiddel of normaal worden gevuld	Met Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden	Met WAKOL D 3060 Plasti-ficeringsmiddel gemodificeerde Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden	Gipsvezelplaten, met Wakol voorstrijkmiddelen voorgestreken	WAKOL TS 102 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 103 Contactgeluid-isolatiemat, 3 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 112 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd	
Bijzonderheden	Voorstrijken met D 3004 1:2 / D 3003, niet geschikt voor bureaustoelwieltjes	Voorstrijken met D 3004 1:2 / D 3003, niet geschikt voor bureaustoelwieltjes	Voegen en schroefgaten uitvlakken met A 830 geplastificeerd met D 3060			niet geschikt voor bureaustoelwieltjes	Technische informatie TS 102, TS 103 en TS 112 in acht nemen	
Textielvloerbedekking met TR-rugzijde, synthetische viltrug of latexschuimrug	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textielvloerbedekking met jute-rugzijde Textielvloerbedekking, geweven	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textielvloerbedekking met PVC-rugzijde	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360			D 3307 D 3320 D 3360
Naaldvilt vloerbedekking	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Linoleum met juteweefselrugzijde			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552		D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1
PVC vloerbedekking homogeen			D 3125 D 3313 D 3307 D 3316 D 3317 D 3318	D 3319 D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318	D 3319 D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3307*1 D 3313*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1
PVC vloerbedekking gekoppeld metPolyesterviltrug en CV vloerbedekking			D 3125 D 3313 D 3320 D 3316 D 3317 D 3318	D 3319 D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318	D 3319 D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3307*1 D 3313*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1
PVC Designvloerbedekking			D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3307*1 D 3313*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1
Rubberen vloerbedekking met gladde geschuurde rugzijde			MS 550 MS 552 PU 270		D 3317 D 3318 D 3360	D 3320 MS 550 MS 552 PU 270	MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2
PVC-vrije vloerbedekkingen (b.v. PO, PE of PUR vloerbedekkingen)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3		D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkborden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

- Let op:
- *1 Oppervlak eerst met WAKOL A 830 Anhydriet egalisatiemiddel of WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm geplastificeerd met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel bewerken
 - *2 Oppervlak eerst met WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm en WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel bewerken

*3 Neem de lijmaanbeveling van de vloerbedekkingsfabrikant in acht of raadpleeg de technisch adviseur.

Alle producten zijn zeer emissiearm

Ondergrond voorbereiding volgens DIN 18365 voor de verlijming van elastische- en textiel vloerbedekkingen op niet geschikte ondergronden

Ondergronden	Voorbereiding	Voorbereiden	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Verlijming van de wapening/ontkoppeling	Wapening/ontkoppeling	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Egaliseren
Cementgebonden dekvloer, betonplaten		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	na begaanbaarheid					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur, indien begaanbaar, in combinatie met A 830 of A 885					
Magnesietvloeren		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	
Gietasfaltvloeren		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3004 1:1 met water of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Terrazzo, vloertegels		Basisreiniging met R 4515, RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3004 onverdund of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Gipsvezelplaten		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					A 830 *1 Z 615 *1 A 885 *1 Z 625 *1 Z 610 *1 Z 630 *1
Oude lijmrestanten op ondergronden die voldoen aan de norm, ook niet watervaste		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 6 CM% / 98 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7,5 gew% / 98 % KRL		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 o RS 5945	PU 280 2-lagen aanbrengen PU 235 2-lagen aanbrengen	ca. 1 uur per laag ca. 4-6 uur per laag					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7 gew% / 95 % KRL		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	MS 330	ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende oppervlakte vastheid		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	ca. 1 uur ca. 4-6 uur per laag ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3080 1:1 met water verdund aansluitend D 3080 puur	minstens 30 minuten minstens 120 minuten					Z 610 Z 675 Z 615 Z 680 Z 625 Z 715 Z 630 Z 515 Z 635
Cementgebonden dekvloer, betonvloer, calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet), magnesietvloer of gietasfaltvloer, draagkrachtig, maar gescheurd of inhomogeen (verschillende dekvloer oppervlakken)		Schuren en Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur	MS 290 PU 385 MS 292 PU 215 *E MS 299 PU 216 *E PU 210 PU 220 *E PU 225	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 715 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 630 Z 610 Z 515 Z 615 Z 625
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, houten planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedekking volledig schuren RS 5925, RS 5935 of RS 5945			MS 290 PU 225 MS 292 PU 385 MS 299 PU 215 *E PU 210 PU 216 *E PU 225 PU 220 *E	EM 140 RP 115 RP 104 RP 704 RP 107 RP 709 RP 109 RP 715			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, houten planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedekking volledig schuren							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640
Leglijnen die moeten worden geëgaliseerd, egaliseren/vullen van houten vloerdelen en houten balkvakken, egaliseren van gebieden met beperkte statische draagkracht (volgens de specificaties van de planner)		Randstroken voor dekvloeren opstellen, geschikte folie voor installatie op scheidingslaag leggen, breng primer of hechtmassa aan op de ondergrond, WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer		24 uur		AR 150 geëgaliseerd met Z 640/Z645 gemengd met D 3060			Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbleden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:
*1 Alleen indien egaliseren noodzakelijk is
*2 Afhankelijk van de vastheid van de ondergrond, bij twijfel technisch adviseur raadplegen
*3 Directe verlijming alleen met MS Parketlijmen

*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van *E

Directe verlijming van parket op ondergronden die voldoen aan de norm

Ondergronden Vloerbedekkingen	Cementgebonden dekvloer		Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)		Magnesietvloeren		Gietasfaltvloeren		Houten platen Spaanplaten volgens DIN EN312 (P4 tot P7), OSB-platen volgens DIN EN 300 (OSB/2 tot OSB/4)		Gipsvezelplaten, indien parketsoort door leverancier voor directe verlijming is vrijgegeven	
Bijzonderheden							De vormvastheid van de gietasfalt moet voor parketverlijming geschikt zijn					
Vorbereiden	Schuren en stofzuigen D 3055 *7		Schuren en stofzuigen D 3055 *7		Schuren en stofzuigen		Stofzuigen		Stofzuigen		Stofzuigen D 3055 *7	
Mozaïekparket DIN EN 13488, Hoogkantlamellenparket DIN EN 14761	D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 239 *3 *5 MS 258 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1*3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
22 mm massiefparket DIN EN 13226	D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 239 *3 *6 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massiefparket 10 mm DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		
Meerlaagsparket DIN EN 13489	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 MS 232 *3 MS 239 *3 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massieve planken DIN EN 13226	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Kopshout RE/WE DIN EN 68702 in het systeem met WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 of WAKOL TS 112	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 216 *E PU 385		

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbleden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:

- *1 Alleen met hoogkant lamellen vanaf 22 mm dik
- *2 Alleen houtsoort eiken
- *3 Alleen in combinatie met WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijk-middel, WAKOL PU 235 Polyurethaan voorstrijkmiddel of WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel
- *4 Tot maximaal 18 cm breedte, houtsoort eiken tot maximaal 20 cm breedte

- *5 Hoogkant lamellen vanaf 16 mm dik, max. 200 mm lang
- *6 Max 80 mm breedte, 600 mm lang
- *7 Indien nodig
- *E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van *E

Directe verlijming van parket op gerenoveerde ondergronden

Ondergronden	Voldoende vlak en hechtende terrazzo-, vloertegels, planken en parketvloeren		Met voor parket geschikte Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden		Met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel gemodificeerde cement-gebonden Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden	WAKOL PU 235 Polyurethaan voorstrijkmiddel WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel WAKOL MS 330 Silaan voorstrijk-middel *5		WAKOL TS 102 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 103 Contactgeluid-isolatiemat, 3 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 112 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd		WAKOL EM 140 Ontkoppelingsvlies WAKOL RP 104 Ontkoppelingsplaat, 4 mm WAKOL RP 107 Ontkoppelingsplaat, 7 mm WAKOL RP 109 Ontkoppelingsplaat, 9 mm WAKOL RP 115 Ontkoppelingsplaat, 15 mm WAKOL RP 704 Project ontkoppelingsplaat, 4 mm WAKOL RP 707 Project ontkoppelingsplaat, 7 mm WAKOL RP 709 Project ontkoppelingsplaat, 9 mm WAKOL RP 715 Project ontkoppelingsplaat, 15 mm	
Vloerbedekkingen											
Bijzonderheden						binnen 72 uur		Technische informatie TS 102, TS 103 en TS 112 in acht nemen			
Vorbereiden	Tegels basisreiniging met R 4515, Oppervlakte volledig schuren										
Mozaïekparket DIN EN 13488, Hoogkantlamellenparket DIN EN 14761	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *6 D 1690 *6 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
22 mm massiefparket DIN EN 13226	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *1 D 1690 *1 MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massiefparket 10 mm DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E			MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Meerlaagsparket DIN EN 13489, 2-laags	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 290 MS 239 MS 258 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Meerlaagsparket DIN EN 13489, 3-laags	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 292 MS 299 MS 258 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 239 MS 258	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massieve planken DIN EN 13226	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Kopshout RE/WE DIN EN 68702 in het systeem met WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 of WAKOL TS 112								MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385		

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbladen, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:

*1 Alleen voor houtsoort eiken

*2 Max 80 mm breedte, 600 mm lang

*3 Tot maximaal 18 cm breedte, houtsoort eiken tot maximaal 20 cm breedte

*4 Alleen met hoogkant lamellen vanaf 22 mm dik

*5 Alleen met MS Parketlijmen

*6 Hoogkant lamellen vanaf 16 mm dik, max. 200 mm lang

*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van *E

Ondergrond voorbereiding volgens DIN 18356 voor de
verlijming van parket op niet geschikte ondergronden

Ondergronden	Voorbereiding	Voorbereiden	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Verlijming van de wapening/ontkoppeling	Wapening/ ontkoppeling	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Egaliseren
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende vlakheid		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	na begaanbaarheid					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet) met ontoereikende vlakheid		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur, indien begaanbaar, in combinatie met A 830					
Magnesiumvloeren met ontoereikende vlakheid		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	
Gietasfaltvloeren met ontoereikende vlakheid		Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3004 1:1 met water of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Terrazzo, vloertegels met ontoereikende vlakheid		Basisreiniging met R 4515, RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3004 onverdund of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Oude lijmrestanten op ondergronden die voldoen aan de norm		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 6 CM% / 98 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7,5 gew% / 98 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 2-lagen aanbrengen PU 235 2-lagen aanbrengen	ca. 1 uur per laag ca. 4-6 uur per laag					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7 gew% / 95 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	MS 330	ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende oppervlakte vastheid		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 uur ca. 4-6 uur per laag ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3080 1:1 met water verdund aansluitend D 3080 puur	minstens 30 minuten minstens 120 minuten					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer, betonvloer, calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet), magnesiumvloer of gietasfaltvloer, draagkrachtig maar gescheurd of inhomogeen (verschillende dekvloer oppervlakken)		Schuren en stofzuigen	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur	MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 707 *1 RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1			
Gipsvezelplaten, indien parketsoort door leverancier voor directe verlijming is vrijgegeven		Stofzuigen			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112			
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, houten planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Oppervlakte volledig schuren			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112			
Vastverbonden tegels, houten planken, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Oppervlakte volledig schuren							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2
Leglijnen die moeten worden geëgaliseerd, egaliseren/vullen van houten vloerdelen en houten balkvakken, egaliseren van gebieden met beperkte statische draagkracht (volgens de specificaties van de planner)		Randstroken voor dekvloeren opstellen, geschikte folie voor installatie op scheidingslaag leggen, breng primer of hecht- massa aan op de ondergrond, WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer		24 uur		AR 150 geëgaliseerd met Z 640/Z645 gemengd met D 3060			Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbleden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:
*1 Afhankelijk van de vastheid van de ondergrond, bij twijfel
technisch adviseur raadplegen
*2 Alleen indien egaliseren noodzakelijk is

*3 Directe verlijming alleen met MS Parketlijmen
*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van *E

Directe verlijming van kurk vloerbedekkingen op ondergronden die voldoen aan de norm of gerenoveerde ondergronden

Ondergronden Vloerbedekkingen	Cementgebonden dekvloer met voldoende glad en vlak oppervlak	Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet) met voldoende glad en vlak oppervlak	Gipsvezelplaten	Houten platen Spaanplaten volgens DIN EN 312 (P4 tot P7), OSB-platen volgens DIN EN 300 (OSB/2 tot OSB/4)	Met cementgebonden Wakol egalisatiemiddelen op nieuw geëgaliseerde ondergronden	WAKOL RP 104 Ontkoppelingsplaat, 4 mm WAKOL RP 107 Ontkoppelingsplaat, 7 mm WAKOL RP 109 Ontkoppelingsplaat, 9 mm WAKOL RP 115 Ontkoppelingsplaat, 15 mm WAKOL RP 704 Project ontkoppelingsplaat, 4 mm WAKOL RP 707 Project ontkoppelingsplaat, 7 mm WAKOL RP 709 Project ontkoppelingsplaat, 9 mm WAKOL RP 715 Project ontkoppelingsplaat, 15 mm
Kurk vloerbedekking met natuurkurk rugzijde volgens ISO 3813 of DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	
Kurk vloerbedekking met HDF/MDF tussenlaag en Kurk rugzijde	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292MS 299 PU 385

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbleden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

- Let op:
- *1 Kurk vloerbedekking moet vlak liggen
 - *2 Niet op OSB-platen

Alle producten zijn zeer emissiearm

Ondergrond voorbereiding volgens DIN 18365 voor de verlijming van kurk vloerbedekkingen op niet geschikte ondergronden

Ondergronden	Voorbereiding	Vorbereiden	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Verlijming van de wapening/ontkoppeling	Wapening/ontkoppeling	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Egaliseren
Cementgebonden dekvloer, betonvloeren		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	na begaanbaarheid					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					
Magnesietvloeren		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	
Gietasfaltvloeren		Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3004 1:1 met water of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Terrazzo, vloertegels		Basisreiniging met R 4515, RS 5935 of RS 5945	D 3003 onverdund of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Gipsvezelplaten		Stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Oude lijmrestanten op ondergronden die voldoen aan de norm, ook niet watervaste		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 6 CM% / 98 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7,5 gew% / 98 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 2-lagen aanbrengen PU 235 2-lagen aanbrengen	ca. 1 uur per laag ca. 4-6 uur per laag					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7 gew% / 95 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	MS 330	ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende oppervlakte vastheid		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	D 3080 1:1 met water verdund aansluitend D 3080 puur	minstens 30 minuten minstens 120 minuten					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer, betonvloer, calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet), magnesietvloer of gietasfaltvloer, draagkrachtig, maar gescheurd of inhomogeen (verschillende dekvloer oppervlakken)		Schuren en stofzuigen RS 5925, RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Oude vloerbedekking, vastverbonden alleen tegels, planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedekking volledig schuren RS 5925, RS 5935 of RS 5945			MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbleden, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:
*1 Afhankelijk van de vastheid van de ondergrond, bij twijfel technisch adviseur raadplegen
*2 Directe verlijming alleen met MS Parketlijmen

*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van *E

Tandingen van de lijkam

Een goede lijm verlijmt nog beter wanneer hij met het juiste gereedschap wordt verwerkt. Hieronder wordt een door de Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) (Technische Commissie Bouwlijmen) geselecteerd aantal onderzochte vormen van de tanding weergegeven. Getande lijkammen volgens de gestandaardiseerde TKB-aanduiding worden door alle bekende gereedschapsproducenten gevoerd.

Zahntiefe mm

Zahnlückenbreite mm

Zahnbrückenbreite mm

Winkel °

Gruppe A					
A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Gruppe B					
B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B 5 Spezial-zahn-leiste		5,15	5,7	14,3	55°

Groep R					
R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Groep S Spitstandingen					
S 2		3,35	4,2	0,1	60°

Speciale tandingen van pajarito				
7		4,7	2,8	0,2
25		3,8	5,7	0,3

Pictogrammen

De pictogrammen beschrijven de eigenschappen en de toepassing van de afzonderlijke producten:

			
Zeer emissiearm volgens EMICODE EC1 PLUS	Zeer emissiearm volgens EMICODE EC1	Emissieklasse volgens Finse recht	Emissiearme producten voor installatie van vloerbedekkingen DE-UZ 113

			
Emissieklasse volgens Frans recht	Classificatiesysteem volgens GISBAU	Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610	CE markering Richtlijn 305/2011 EU

			
Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principes	Poolse markering volgens EN ISO 17178	Stuurwiel certificering volgens richtlijn 2014/90/EG	Connected Systems gegarandeerd in combinatie met Loba lakken en/of olie

			
Geschikt voor op vloerverwarming	Geschikt voor bureaustoelwielotjes	Geschikt voor stroomgeleidende verlijming	Geschikt voor de installatie van sportvloeren



Link van het product naar internet

EMICODE

Duitse EMICODE is een merkrechtelijk beschermd keurmerk voor de productclassificering van moderne, oplosmiddelvrije en emissiearme installatie-producten, lijmen en bouwproducten.

Daaronder vallen o.a.:

- Vloeibare producten (voorstrijkmiddelen, gronderingen, gebruiksklare dun vloeibare fixeringen en lijmen, kitten en isolerende gronderingen, vloeibare afdichtingen, isolerende gronderingen, vloeibare afdichtingen),
- Poedervormige producten (cement- en calciumsulfaat-egalisatiemiddelen, sneldrogend cement, ondervloeren, cement- en calciumsulfaat-gebaseerde ondervloermortels, tegellijmen- en voegmortel, minerale afdichtingsmiddelen, cement en calciumsulfaat gebaseerde mortels voor dekvloeren en bindmiddelen voor dekvloeren),
- Pasteuze producten en dergelijke met een hoog aandeel organisch bindmiddel (vloerbedekking-, parket- en gebruiksklare tegellijmen, fixeringen, dispersie- en reactieve egaliseermiddelen),
- Pasteuze producten en producten met hoog organisch bindmiddelaandeel (1-K of 2-K pasteuze vloerbedekkings-, parket- en gebruiksklare tegellijmen, montagelijmen, pasteuze fixeerlijmen, dispersie- en reactieve egalisatiemiddelen),
- Producten waarbij geen chemische reactie of fysische droging nodig is (onderlagen, bijv. isolatie-onderlagen, onderlagen met hechtende lijmlaag, plakband, spaanplaten, ontkoppelings-/isolatieplaten, afdichtbanden en manchetten voor kleinschalige toepassing (bijv. voor vensters en gevels, natte ruimtes) , afdichtfolies voor grootschalige toepassing (bijv. voor wanden en vloeren in natte ruimtes), dampschermen voor de dakbinnenbekleding).

EMICODE is een beschermd keurmerk voor de classificatie van moderne, oplosmiddelvrije en emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen en bouwproducten. Daartoe behoren onder andere lijmen, egalisatiemiddelen, voegmiddelen en injecteermiddelen, onderlagen, tape en parketlakken. Het keurmerk voor milieu – en hygiëne binnenshuis wordt sinds 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., (Officieel geregistreerde Vereniging Emissiegecontroleerd Verlijmingsmateriaal)), aan producten van producenten afgegeven, die daarop regelmatig gecontroleerd worden en zich aan zeer strenge kwaliteitscontrole moeten onderwerpen. EMICODE levert in de optiek van de bescherming van de gebruiker en het milieu een hulpmiddel op ter oriëntatie voor de keuze en de beoordeling van bouwchemische producten. Het classificatiesysteem wendt zich tot planners, gebruikers zoals handwerkers, is bedrijfsbreed en concurrentieneutraal.

EMICODE is op basis van de strikt omschreven GEV-testmethode (emissie-testkamer) en de GEV-classificatiecriteria in de volgende 3 emissieklassen in te delen:

EMICODE EC1 PLUS	Zeer emissiearm PLUS
EMICODE EC1	Zeer emissiearm
EMICODE EC2	Emissiearm

Van belang is daarbij met name de beste emissieklasse EMICODE EC1 PLUS. De TVOC-grenswaarden na 28 dagen voor deze klasse zijn als volgt omschreven:

EMICODE EC1 PLUS voor voorstrijkmiddelen, egalisatiemiddelen, vloerbedekkingen parketlijmen en onderlagen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Details vindt u op: www.emicode.com

Veel producten uit het Wakol-programma voldoen aan de eisen van de beste emissieklasse EMICODE EC1 PLUS. Vanaf de grondstof tot aan het moment van productie zijn zij onderworpen aan een bijzonder strenge controle volgens DIN EN ISO 9001:2015, en dit zowel ten aanzien van het punt van de emissie als ook van hun uitstekende technische werking.

Status 12/19

Duitse Blauwe Engel

De Blauwe Engel wordt voor uiteenlopende productcategorieën volgens steeds aangepaste proefcriteria verleend. Producten voor de installatie van vloerbedekkingen worden volgens DE-UZ 113 getest. Na externe beproeving van de emissieverhouding, alsmede het nakomen van verplichtingen betreffende inhoudsstoffen en verpakkingen, respectievelijk aanwijzingen in de merkbleden, wordt de Blauwe Engel Licentie door het Duitse Instituut voor waarmark en kenmerking (RAL) verstrekt. De kenmerking met de Blauwe Engel is vrijwillig. Producten voor de installatie van vloerbedekkingen hebben volgens de RAL-UZ 113 Blauwe Engel criteria voor producten met geringe VOS-emissie in binnenruimten een geringere uitwerking op de menselijke gezondheid. Bij de eindverbruiker is het het milieuteken met de grootste bekendheid. De gestelde eisen EMICODE EC1 en de Blauwe Engel liggen op een vergelijkbaar niveau. EMICODE EC1 PLUS stelt de hoogste eisen aan emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen. Details vindt u op: www.blauer-engel.de/de/produktwelt/marken/wakol

M1: Emissieclassificatie van bouwmaterialen

M1 is een beschermde afdichting voor productclassificatie van emissiearme bouwmaterialen.

Het vrijwillige Finse keurmerk voor milieu- en binnenhuishygiëne wordt sinds 1996 door de Building Information Foundation RTS toegekend aan producten van fabrikanten die strenge kwaliteitscontroles en regelmatige inspecties ondergaan. Het doel van de classificatie is het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van emissiearme bouwmaterialen.

De classificatie stelt emissie- en geureisen aan bouwmaterialen, meubels en meubilair in kantoor- en woongebouwen met betrekking tot de kwaliteit van de binnenlucht. Emissie- en geurproeven in een neutraal laboratorium van een derde partij geven betrouwbare informatie over de emissiviteit van bouwmaterialen.

In de M1-indeling zijn grenzen gesteld aan de emissie en de geur van het product in de binnenlucht. De egaliseermiddelen moeten caseïnevrij zijn.

Status 1/21

Franse verordening VOC

De Franse verordening VOS-emissieklasse geeft aan, dat vanaf 1 januari 2012 alle binnenshuis verwerkte bouwproducten, vloer- en wandbedekkingen, verven en lakken met een emissieklasse gekenmerkt moeten worden. De classificering in de emissieklasse vindt plaats op grond van vaste grenswaarden en dient op eigen verantwoordelijkheid van de producent uitgevoerd te worden. Het kenmerk op het product geeft de hoogste (slechtste) emissieklasse aan, die voor de VOS en voor de TVOS gevonden is. Equivalente gegevens van de emissies, zoals bijv. door beproevingen door AgBB, EMICODE, Blauwe Engel enz. worden geaccepteerd. Details zie onze website www.wakol.com

TRGS 610 / Verordening inzake gevaarlijke stoffen

De verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV) regelt omvangrijk de indeling, kenmerking en handhaving van alle soorten gevaarlijke stoffen (www.baua.de). De technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) concretiseren de gestelde eisen voor de verordening inzake gevaarlijke stoffen voor de handwerker. Bij nakoming van de TRGS richtlijnen wordt aan de verordening voldaan.

De status van de TRGS 610, vervangingsstoffen en omgang voor sterk oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddelen en lijmen bij de verwerking met vloerbedekkingen werd geactualiseerd. De vernieuwde tekst van de TRGS 610 is geldig vanaf januari 2011.

Volgens de TRGS 610 zijn de aanbevolen substitutie mogelijkheden oplosmiddelvrije dispersielijmen, SMP/MS lijmen of oplosmiddelvrije PU lijmen.

In enkele gevallen kan de verwerking van sterk oplosmiddelhoudende lijmen die vallen in de GISCODE groep S 0,5 (of beter, zoals VOC gecontroleerd), voor de verlijming van parket noodzakelijk zijn. Bij de verwerking van deze klaarblijkelijk minder geschikte substitutie mogelijkheden worden de op de arbeidsplaats bereikte grenswaarden, evenals de totale grenswaarden niet gehaald.

De volledige tekst van de TRGS 610 vindt u op de website: www.wakol.com

GISCODE

GISCODE is een in 1993 tussen fabrikanten en bouw-beroepsorganisaties (GISBAU) overeengekomen, vrijwillig classificatiesysteem voor het onderscheiden van productgroepen met bepaalde gemeenschappelijke risicokenmerken. Dit is uitsluitend gericht op wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer en heeft grotendeels betrekking op de 4 productcategorieën van TRGS 610.

D1	Oplosmiddelvrije dispersie-verlijmingsmaterialen
GG60	grondreiniger, irriterend (inclusief zware oogschade), oplosmiddelhoudend met 2-butoxyethanol
RE30	Epoxyhars-producten, sensibiliserend, volledig vast
RS10	Verlijmingsmateriaal, methoxysilaanhoudend
RS20	Verlijmingsmateriaal, primers / coatings methoxysilaanhoudend
RS25	Verlijmingsmateriaal, bevat methoxysilaan primers / coatings
RU1	Oplosmiddelvrij polyurethaan-verlijmingsmateriaal
S1	Sterk oplosmiddelhoudend verlijmingsmateriaal, vrij van aromaten en methanol
CP1	Egalisatiemiddel op calciumsulfaatbasis
CP3	Egalisatiemiddel op calciumsulfaatbasis, sterk alkalisch
ZP1	Cementhoudende producten, chromaatarm

De classificatie volgens GISCODE, bijv. op verpakkingsetiketten, productinformatie- en veiligheidsinformatiebladen, wordt door alle bedrijven die lid zijn van het “Industrieverband Klebstoffe e. V.” (ondernemersverbond Lijm -officieel geregistreerde vereniging) vrijwillig gerealiseerd. Voor alle GISCODE-productgroepen zijn bij de bouw-beroepsorganisaties productgroe-pinformatie en voorbeeldexemplaren van gebruiksaanwijzingen verkrijgbaar. Het informatiesysteem voor gevaarlijke stoffen (WINGIS) vindt u op www.wingisonline.de

Status 01/25

CE Markering

De CE markering is een markering door de producent, dat het product voldoet aan de Europese norm. Voor de egaliseermiddelen is dit in overeenstemming met de DIN EN 13813 norm „Dekvloermortel en dekvloeren”. Met de CE-markering wordt een hoge mate aan transparantie bereikt mbt belangrijke producteigenschappen. Ieder CE-gemarkeert product moet aan de toegewezen normen voldoen, de aangegeven waarden zijn daarom altijd de minimale waarden. Volgens de Europese verordening voor bouwproducten (EU 305/2011) is voor ieder CE gemarkeerd product een prestatieverklaring van de producent noodzakelijk. Op www.wakol.de worden deze per product ter beschikking gesteld.

Duitse Ü-teken

Het overeenstemmingsteken (Ü-teken) kenmerkt producten voor de installatie van vloerbedekkingen, die aan de toonaangevende technische regels voor bouw- en woningtoezicht voldoen. In Oostenrijk bekend als ÜA-teken. Algemene bouw- en woningtoezicht regels worden voor bouwproducten en constructies door overheidsorganen vrijgegeven. Het zijn betrouwbare bruikbaarheidsbewijzen voor bouwproducten. Het Duitse Instituut voor

Bouwtechniek (DIBt) verstrekt als Duits bureau voor de afgifte van vergunningen de algemene bouw- en woning toelating voor bouwproducten.

Op grond van de bescherming van de gezondheid hebben lijmen voor parket- en andere houten vloeren sinds 01.01.2011 voor de verwerking binnenshuis, een algemene bouw- en woning toelating (volgens regel B Teil 1, lfd. Nr. 1.18.3 en bijlage 1/18.3) nodig. Vanaf 1.1.2012 trad de toelatingsplicht van lijmen voor de installatie van vloerbedekkingen in werking.

Stuurwiel certificering

Het stuurwiel is een Europees conformiteitsteken, dat het betreffende product geschikt is voor verwerking op schepen volgens richtlijn 2014/90/EU, van de raad van de Europese commissie betreffende de scheepsuitrustingen (EG-scheepsuitrustingsrichtlijn – MED). Als voorwaarde wordt een gedefinieerde brandbaarheidstest gesteld. Bijkomend aan deze EG-bouwmonster beproeving zijn controle maatregelen door diplomatieke instanties, zoals bijv. een QM-systeem volgens Module D noodzakelijk. De verantwoordelijke instantie voor de stuurwiel certificering is het IMO, International Maritime Organisation. Een onderdeel van de UNO. Een conformiteitsverklaring kunt u bij het betreffende product vinden op www.wakol.com.

Milieu productdeclaraties (Environmental Product Declaration, EPD)

Een EPD is een dossier waarin getracht wordt alle milieurelevante informatie/ gegevens zoals grondstofverbruik en emissies van een product over de totale productlevenscyclus samen te stellen. Dat zijn ca. 100 gegevens. Uitgangspunt voor het opstellen van een EPD is de zogenaamde ecobalans, een systematische analyse van de invloed van producten op het milieu tijdens de gehele levenscyclus. Dit wordt ook wel de levenscyclus analyse genoemd. De principiële procedure voor het verkrijgen van productdeclaraties is gedeeltelijk geregeld en vastgelegd in normen, bijvoorbeeld EN 15804. Om deze zeer omvangrijke dossiers samen te stellen worden, afhankelijk van de productgroep, o.a. met vereenvoudigde aannames, gemiddelde waarden en schattingen gewerkt.

De ISO-Typ-III-Deklaratie volgens DIN EN ISO 14025 werd in samenwerking met het instituut voor Bauen und Umwelt e.V. gemaakt. Met deze kwantitatieve uitspraken over de milieuprestatie van bouwproducten worden EPDs o.a. gebruikt bij de certificatie van gebouwen, slagzin: „verantwoord bouwen”. In Duitsland certificeert bijvoorbeeld de DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) gebouwen. Afhankelijk van het bereiken van de criteria kent de DGNB certificaten toe in goud, zilver of brons.

Kwaliteitszegel voor duurzame gebouwen (QNG)

Het Duitse “Quality Seal for Sustainable Buildings” (QNG) is een overheidskeurmerk voor gebouwen, met het Federale Ministerie voor Huisvesting, Stedelijke Ontwikkeling en Bouw (BMWSB) als de uitgever van het keurmerk en geaccrediteerde certificeringsinstanties als uitreikende instanties.

Wakol biedt een uitgebreid assortiment installatiematerialen die voldoen aan de criteria van het kwaliteitszegel voor duurzame gebouwen (QNG). De eisen staan beschreven in de QNG eiscatalogus Bijlage document 313, versie 1.3, Vermijden van schadelijke stoffen in bouwmaterialen.

De productlijst en de conformiteitsverklaring zijn te vinden op wakol.com.



Details vindt u op:



EEN STERKE VERBINDING VOOR JOUW SUCCESS

Connected Systems
Perfekte resultaten
voor jouw projecten

- Uw voordelen met LOBA en WAKOL Connected Systems**
- Optimaal op elkaar afgestemde producten
 - Maximale veiligheid bij de toepassing
 - Gegarandeerd succesvolle verwerking door vaak beproefd systeem
 - Uitsluiting van wisselwerkingen
 - Langdurige kwaliteitsgarantie door regelmatige tests bij het aanpassen van recepten
- Wij maken ons sterk voor u: uw succes is ons doel!

		WAKOL																			
		1K PARKETLIJM														2K PARKETLIJM					
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 299	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225	
LOBA LAKKEN	1K LAK	EasyFinish Neo	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		EasyFinish	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA LAKKEN	2K LAK	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Fusion	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		2K Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA OLIE		2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Akzent 100 Oil	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil EcoPlus	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil Nature	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		WAKOL		
		EGALISATIEMIDDEL		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	LAKSYSTEEM	FactoryBase und 2K FactoryStyle	✓	✓



Status januari 2025 | Wijzigingen voorbehouden | Actualiseringen vindt u op www.loba.de/nl en www.wakol.com/nl.
Het juiste gebruik van de vermelde Connected Systems producten is een voorwaarde voor succesvolle resultaten.
Let op de technische informatie van de gebruikte producten.





D 9905603 04/25 300130203 www.monoc-t.de

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

lecol[®]

WAKOL[®]
Anspruch verbindet