

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания эластичных и текстильных покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение	Армирование / Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонные плиты		Шлифовка и уборка RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения					
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час в системе с A 830 или A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	
Стяжка из литого асфальта (АС)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3004 1:2 с водой или D 3045	ок. 30-60 минут					
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5935 или RS 5945	D 3004 неразбавленный или D 3045	ок. 30-60 минут					
Гипсоволоконные плиты		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610*1 Z 630*1
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 6 CM% / 98 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7,5 вес% / 98 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения			D 3045	ок. 1 час	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес% / 95 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	MS 330	ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	ок. 1 час ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавлен- ный	мин. 30 минут мин. 120 минут					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140*2 RP 704*2 RP 104*2 RP 709*2 RP 107*2 RP 715*2 RP 109*2 RP 115*2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полно- стью отшлифовать дерево и гладкие напольные по- крытия RS 5935 или RS 5945			MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 715 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

\*1 Только если необходима шпатлевка

\*2 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом

\*3 Непосредственное приклеивание только с клеями для паркета MS

\*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением \*E